LITOLUX EXTRA

POLYURETAANINEN VIIMEISTELYVAHA
KORKEA KIILTOKESTÄVYYS

KUVAUS
Litolux Extra koostuu kosteuskovetetusta polyuretaanista, joka kestää erittäin hyvin hankausta, naarmutusta ja sillä on korkea kemiallisten aineiden kestävyys.
Sitä voidaan levittää myös pystysuorille pinnoille.
Suojaa pintoja huopakyniltä, pölyltä, lialta ja muilta tahroilta.
Helpottaa käsiteltyjen pintojen tavanomaista huoltoa ja tarjoaa erinomaiset tahroja estävät ominaisuudet.
Tuote soveltuu sisäpinnoille.

KÄYTTÖTARKOITUS
Tuote on erittäin monipuolinen ja sitä voidaan käyttää monissa sovelluksissa kuten esimerkiksi:
● Tasoittamista suojaava käsittely pohja-aineena Starlike® Decor myös perinteisissä ja turkkilaisissa saunoissa, sementtilaasti, kivet, posliinikäsitelty luonnonkivi, puolikiillotettu, tiivis himmeä, punatiili.
● Pölynestokäsittely sementtitasoitteille, kvartsilla tasoitetuille teollisuuslattioille, Litoliv S40 ECO, Litoliv Extra 15 ja Litoplan Rapid pohjaiset sementtitasoitukset.
Käytetään pinnoitteille ja maalipintoihin konepajojen ja teollisuuden lattioilla, jätevesialtaissa, altaissa, säiliöissä ja tehdasvalmisteiden suojauksessa

KÄYTTÖ
Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas, vahaton, liaton, rasvaton ja kuiva. Ravistele tuotetta hyvin ennen käyttöä.
LITOLUX EXTRA voidaan levittää lyhytnukkaisella telalla suoraan pinnalle yhtenäisenä ja ohuena kerroksena hyvän suojan ja erinomaisen kiiltävän pinnan aikaansaamiseksi.
Suositellaan välttämään tuotteen kerääntymistä ja antamaan sen kuivua kokonaan vähintään kuusi tuntia ennen käsitellyn alueen päälle astumista. Yleensä yksi levityskerta riittää. Huokoiset pinnat voidaan käsitellä kahteen kertaan paremman suojan aikaansaamiseksi.
Toinen kerros on levitettävä, kun ensimmäinen kerros on täysin kuiva (noin 4-5 tuntia).
LITOLUX EXTRAn käsittelyssä käytettävät työvälineet voidaan puhdistaa vedellä.

HUOLTO
Pintojen normaalia huoltoa varten puhdista neutraaleilla puhdistusaineilla.

KEMIALLINEN KESTÄVYYS
LITOLUX EXTRA kestää erittäin hyvin liuottimia ja sillä on hyvä kestävyys vesiliuottimia ja hapollisia ja emäksisiä aineita vastaan.

VAROITUKSIA
● Älä lisää vieraita aineita alkuperäiseen seokseen.
● Ravistele tuotetta ennen käyttöä.
● Älä käytä alle +5 °C:n lämpötiloissa.

PAKKAUKSET
1 kg pullo - 11 kappaleen pakkaus

TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄÄ TIETOA
Tutustu tuotteeseen kuuluvaan käyttöturvallisuustiedotteeseen, joka on saatavilla pyynnöstä.
TUOTE ON TARKOITETTU AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN.

TUNNISTUSTIEDOT	
Olomuoto	Väritön neste
Väri	Läpikuultava
Tulliluokka	3814 00 90
Ominaispaino	1,05
Säilytysaika	6 kuukautta alkuperäisissä pakkauksissa kuivassa ja viileässä.

SOVELLUSTIEDOT	
Minimi käyttölämpötila	+5 °C
Aika ensimmäiseen kovettumiseen (20 °C)	3 - 4 tuntia
Täydellinen kovettuminen (20 °C)	7 vuorokautta
Riittoisuus	4-7 m²/kg

Tässä teknisessä tiedotteessa annetut tiedot perustuvat hankkimaamme kokemukseen ja niillä on yksinomaan suuntaa-antava arvo.
Kukin käyttökerta on arvioitava ennakkoon yksitellen ja käyttäjän on tehtävä asiaa koskevat testit ja hänen vastuullaan on työn lopputulos.

Tiedote nro 527

Tarkastus nro 2

Pvm: Syyskuu 2012

LITOKOL S.p.A.
Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Puh. +39 0522 622811 Faksi +39 0522 620150
www.litokol.it s-posti: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =