LITOLUX EXTRA

CERA DI FINITURA POLIURETANICA A SOLVENTE AD ALTA RESISTENZA LUCIDA

DESCRIZIONE
Litolux Extra è costituito da un sistema poliuretanico a solvente igroindurente con spiccata resistenza all'abrasione, al graffio e ad elevate resistenze chimiche.
Si può applicare anche in verticale.
Protegge le superfici da segni di pennarello, polvere, sporco e macchie di vario genere.
Facilita la manutenzione ordinaria delle superfici trattate, e conferisce ottime proprietà antimacchia.
Il prodotto è indicato per superfici interne.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Il prodotto è molto versatile e può essere impiegato per molteplici applicazioni come ad esempio:
● Trattamento protettivo di rasature a base di Starlike® Decor anche in saune e bagni turchi, intonaci cementizi, pietre, gres porcellanato naturale, semi-levigato, agglomerato opaco, cotto.
● Trattamento antipolvere di massetti cementizi, pavimentazioni industriali lisciate al quarzo, livellature cementizie a base di Litoliv S40 ECO, Litoliv Extra 15 o Litoplan Rapid.
Da utilizzare per rivestimenti e verniciature di pavimentazioni di officine, industrie, vasche di scarico di acque reflue, vasche, serbatoi e per la protezione di manufatti

APPLICAZIONE
La superficie da trattare si deve presentare pulita, priva di cere, sporco, grasso e asciutta. Agitare bene il prodotto prima dell'uso.
LITOLUX EXTRA può essere applicata con rullo a pelo corto direttamente sulla superficie in modo uniforme e sottile per ottenere una buona protezione e un ottimo aspetto estetico lucido.
Si raccomanda di evitare ogni accumulo di prodotto e di lasciare asciugare completamente per almeno 6 ore prima di calpestare l'area trattata.
In genere risulta essere sufficiente una sola applicazione di prodotto. Per materiali porosi si possono applicare due mani di prodotto in modo da ottenere un ottimo grado di protezione.
La seconda mano deve essere applicata dopo il completo asciugamento della prima (circa 4-5 ore).
Le attrezzature utilizzate per l'applicazione di LITOLUX EXTRA possono essere pulite con acqua.

MANUTENZIONE
Per la normale manutenzione delle superfici pulire con detergenti neutri.

RESISTENZE CHIMICHE
LITOLUX EXTRA mostra un elevata resistenza ai solventi e una buona stabilità alle soluzioni acquose ed agli agenti acidi ed alcalini.

AVVERTENZE
● Non aggiungere prodotti estranei al composto originale.
● Agitare il prodotto prima dell'uso.
● Non applicare con temperature inferiori a +5°C.

CONFEZIONI
Flaconi da 1 kg Scatole da 11 pz.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
Consultare la scheda di sicurezza del prodotto disponibile su richiesta.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI IDENTIFICATIVI	
Aspetto	Liquido incolore
Colore	Trasparente
Classificazione doganale	3814 00 90
Peso specifico	1,05
Tempo di conservazione	6 mesi nelle confezioni originali in luogo fresco e asciutto.

DATI APPLICATIVI	
Temperatura minima di impiego	+5°C
Tempo di primo indurimento (20°C)	3 – 4 ore
Tempo di indurimento completo (20°C)	7 giorni
Consumo	4-7 m²/kg

Per quanto le informazioni riportate in questa scheda tecnica siano il frutto della nostra migliore esperienza, hanno un valore puramente indicativo.
Ogni caso specifico deve essere sottoposto a prove pratiche preliminari da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.

Scheda n. 527

Revisione n. 2

Data: Settembre 2012

LITOKOL S.p.A.
Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL = ISO 9001 =