LITOLUX EXTRA

CIRE DE FINITION EN POLYURÉTHANE AVEC SOLVANT HAUTE RÉSISTANCE BRILLANT

DESCRIPTION
Litolux Extra à base de polyuréthane et solvant hygrodurcissant caractérisé par une haute résistance à l'abrasion, aux rayures et par de hautes résistances chimiques. Il peut être appliqué à la verticale. Il protège les surfaces des marques de pinceau, de la poussière, des impuretés et des taches en tout genre.
Il facilite l'entretien ordinaire des surfaces traitées et possède d'excellentes propriétés antitache.
Le produit est indiqué pour des surfaces en intérieur.

CHAMPS D'APPLICATION
Le produit est très polyvalent et peut être employé dans de nombreuses applications comme par exemple:
● Les traitements de protection de ragréages à base de Starlike® Decor dans des saunas et hammams, des enduits de ciment, des pierres, du grès cérame naturel, du demi-poli, de l'aggloméré opaque, des briques.
● Traitement anti poussière de chapes en ciment, de dallages industriels lissés au quartz, de ragréages lissant à base de Litoliv S40 ECO, Litoliv Extra 15 ou Litoplan Rapid.
À utiliser pour des revêtements et vernissages de sols d'ateliers, industries, cuves de déversement des eaux usées, bassins, réservoirs ainsi que pour la protection de produits.

APPLICATION
La surface à traiter doit être propre et sèche, sans traces de cire, saleté ou graisse. Bien agiter le produit avant l'emploi.
LITOLUX peut être appliqué au pinceau ou au rouleau à poil raz directement sur la surface de manière uniforme et légère pour obtenir une bonne protection et un excellent aspect esthétique brillant.
Il est recommandé d'éviter toute accumulation de produit et de le laisser sécher complètement pendant 6 heures minimum avant de piétiner la surface traitée. En général une seule application de produit est suffisante.
Pour les matériaux poreux il est possible d'appliquer deux couches de produit de manière à obtenir un excellent degré de protection.
La seconde couche doit être appliquée après séchage complet de la première (au bout de 4-5 heures environ). Les outils utilisés pour l'application de LITOLUX peuvent être nettoyés à l'eau.

ENTRETIEN
Pour l'entretien normal, nettoyer la surface avec un détergent neutre.

RESISTANCES CHIMIQUES
LITOLUX EXTRA possède une résistance élevée aux solvants et une bonne stabilité aux solutions acqueuses ainsi qu'aux agents acides et alcalins.

AVERTISSEMENTS
● Ne pas ajouter de produits étrangers au mélange original.
● Agiter le produit avant l'emploi.
● Ne pas appliquer à des températures inférieures à +5°C.

EMBALLAGE
Flacons d'1 litre Boîtes de 11 p.ces

INSTRUCTIONS POUR LA SECURITE
Consulter la fiche de sécurité du produit disponible sur demande.
PRODUIT POUR PROFESSIONNELS

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION	
Aspect	Liquide sans couleur
Couleur	Transparente
Classification douanière	3814 00 90
Poids spécifique	1,05
Temps de conservation	6 mois dans l'emballage original dans un lieu frais et sec

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION	
Température minimum d'emploi	+5°C
Temps de premier durcissement (20°C)	3 – 4 heures
Temps de durcissement complet (20°C)	7 jours
Consommation	4 – 7 m²/Kg

Bien que les informations reportées dans cette fiche technique soient le fruit de notre expérience, elles ont une valeur purement indicative.
Chaque cas spécifique doit être soumis à des essais pratiques préliminaires de la part de l'utilisateur qui prend notamment en charge toutes les responsabilités du résultat final du travail.

Fiche n. 527

Révision n. 2

Date: Septembre 2012

LITOKOL S.p.A.
Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL = ISO 9001 =