



## LITONET PRO

**NETTOYANT LIQUIDE À HAUTE VISCOSITÉ POUR ÉLIMINER LES AURÉOLES ET LES VIEILLES COUCHES DE MORTIERS ÉPOXYDIQUES EN TOUT GENRE DES CARREAUX EN CÉRAMIQUE ET DES MOSAÏQUES. EFFICACE CONTRE LES GRAFFITIS, LES PEINTURES EN BOMBE ET L'ENCRE. PRODUIT DÉCOMPOSANT DES RÉSIDUS DE SILICONE.**

### DESCRIPTION

Litonet Pro est un nettoyant liquide au pH alcalin indiqué pour l'élimination des auréoles de produits époxy catalysés, même bien après le jointoiement, de tous les carreaux en céramique même délicats comme les carreaux en céramique polie, les mosaïques de verre ou en céramique, les pierres naturelles.

Litonet Pro, de par sa viscosité élevée, est indiqué pour le nettoyage des sols et des murs d'intérieur et d'extérieur.

### DOMAINES D'APPLICATION

Le nettoyant utilisé pur, grâce à son pouvoir décomposant, est particulièrement efficace sur les auréoles et les couches de mortiers époxydiques tels que Starlike®, Starlike® Defender, Starlike® Crystal, Starlike® ColorCrystal et Epoxystuk X90, même sur les matériaux particulièrement difficiles à nettoyer comme les plaques fines obtenues par pressage ou compactage même effet bois ou à surfaces micro-rugueuses. Sa formule n'agresse et ne corrode pas les matériaux.

Efficace contre les graffitis, les peintures en bombe et l'encre. Efficace pour le nettoyage des résidus de silicone et des auréoles de polymères organiques.

### AVANTAGES

- Solution non agressive, utilisable aussi sur les marbres et les grès polis ou semi-polis, évite le risque de corrosions et d'opacifications.
- Produit extrêmement polyvalent qui s'adapte à de nombreux usages.

### CONDITIONNEMENT

Flacons de 0,5 litre - Cartons de 12

### APPLICATION

Bien secouer avant l'emploi. Appliquer le produit pur, non dilué, en l'étalant directement et uniformément sur la surface concernée avec un disque ou un pinceau. Laisser agir 15 à 30 minutes selon la résistance du produit à enlever. Pour les résidus de produit

encore frais, il faudra moins de temps de contact que pour les résidus vieillis. Frotter ensuite la surface avec un disque de feutre blanc (art. 109/G) ou avec une monobrosse équipée de disque blanc pour les grandes surfaces. Nous conseillons de frotter mécaniquement le produit pour faciliter le nettoyage. Absorber la solution nettoyante avec une éponge ou un aspirateur à liquides.

Rincer ensuite abondamment à l'eau propre et sécher avec un chiffon propre.

Ne pas attendre l'évaporation de l'eau de rinçage pour éviter la formation d'auréoles sur la surface.

En cas de couche de produit époxy après le rinçage, répéter l'application de la même façon.

### AVERTISSEMENTS

- Avant d'utiliser le produit, protéger les portes, les serrures, les joints en caoutchouc, les meubles, la robinetterie, les profilés en métal ou en PVC et toutes les surfaces susceptibles de s'abîmer en contact avec le produit.
- Bien secouer avant l'emploi.
- Pour le grès poli, il ne faut pas laisser agir le produit pendant plus de 10 min. Nous conseillons toutefois d'effectuer un test préalable afin de contrôler que la surface ne s'opacifie pas.
- Ne pas utiliser sur les résidus importants de mortier époxydique. Utiliser dans ce cas LITOSTRIP
- Le produit est corrosif. Pendant la manipulation, utiliser des vêtements de protection adéquats. Suivre les instructions fournies sur l'étiquette et sur la fiche de sécurité.
- Ne pas utiliser le produit pour des applications non indiquées sur la présente fiche technique.
- En cas de pertes accidentelles, éponger le produit avec un support absorbant (papier, sciure, vermiculite, etc.) et jeter en respectant le tri sélectif.



---

**DONNÉES D'IDENTIFICATION**

---

Aspect	Gel liquide
Couleur	Blanc
Odeur	Caractéristique
Inflammabilité	NON
Classification douanière	3402 90 90
pH	12 ± 0,5
Poids spécifique	1120 ± 10 g/L
Temps de conservation	24 mois dans les emballages d'origine loin des sources de chaleur et de l'exposition directe au soleil. Craint le gel.

---

**DONNÉES D'APPLICATION**

---

Températures d'application autorisées	De +5°C à +35°C
Période de traitement des surfaces	15 à 30 minutes environ
Consommations	Environ 2-3 m <sup>2</sup> / 0,5 L

**INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ**

Consulter la fiche de sécurité du produit disponible sur demande.

**PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL**

Bien que les informations indiquées dans cette fiche technique soient le fruit de notre meilleure expérience, elles n'ont qu'une valeur purement indicative.

Chaque cas spécifique doit être soumis à des essais pratiques préliminaires de la part de l'utilisateur qui assume l'entière responsabilité du résultat final du travail.

Fiche n° 323

Révision n° 2

Date : Mai 2017

**LITOKOL S.p.A.**

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy  
Tél. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150  
www.litokol.it e-mail : info@litokol.it

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001 =