



## STARLIKE® DECOR

### EPOKSIPOHJAINEN KORISTEPINTAKÄSITTELYAINE SISÄSEINILLE

#### KUVAUS

STARLIKE DECOR on STARLIKE® -epoksilaastitekologiaan perustuva innovatiivinen systeemi sisätiloissa tapahtuvaan ohueen koristepintakäsittelyyn. STARLIKE DECORIA käyttämällä saavutetaan seuraavat edut:

- Samanlainen pintaväriefekti kuin STARLIKE® -epoksilaastilla tehdyissä saumuksissa kaikkine. Näin on mahdollista luoda erilaisia väriyhdistelmiä STARLIKELLA® saumattujen keramiikkalaattojen tai lasimosaiikkien ja STARLIKE DECORILLA viimeistelyjen seinien välille.
- STARLIKE DECORIN moninaisten käyttöominaisuuksien avulla saadaan aikaiseksi ainutkertaisia ja yksilöllisiä koriste- ja pintaväriefektejä.
- Levittämällä päällekkäin eri värisävyjä voidaan saada aikaiseksi loputtomia eri väriyhdistelmiä.
- STARLIKE DECORIN käyttö on helppoa ja vaivatonta. Sopivia välineitä käyttämällä voidaan lyhyessä ajassa suorittaa esteettisesti korkealaatuisia pintakäsittelyitä.
- Koska kyseessä on ohut pintakäsittely, aineen menekki on pieni ja kustannukset pysyvät alhaisina.
- STARLIKE DECORILLA voidaan koristella mitä tahansa pystypintoja, kuten esimerkiksi kalkki- tai kipsibetonipintoja, kevytpaneeleja, puupintoja ja vanhoja keramiikka- tai mosaiikkipintoja.

#### KÄYTTÖKOhteet

STARLIKE DECOR on erittäin monikäyttöinen ja sitä voidaan käyttää sisäseinien pintakäsittelyyn monissa erilaisissa ympäristöissä, kuten esimerkiksi:

- Kylpyhuoneissa ja suihkukaapeissa
- Keittiöissä
- Saunoissa
- Hotellien auloissa
- Baarien, ravintoloiden ja diskoiden seinissä
- Kokoussaleissa

Voidaan käyttää koristesysteeminä myös baaritiseillä, ovissa, pylväissä jne.

#### ALUSTOJEN ESIVALMISTELU

1 – Alustojen, joille STARLIKE DECORIA levitetään, tulee olla puhtaita, kiinteitä, pölyttömiä, riittävästi kovettuneita, kuivia ja tasaisia. Kalkki- tai kipsibetonialustat voidaan käsitellä ennakkoon Primer C:llä tai EU-direktiivin ETAG 022 mukaisilla vedeneristämisyjärjestelmillä, jolloin niistä saadaan ihanteelliset. Mahdolliset maalit, silotteet tai lasivärit tulee poistaa mukaan lukien alla oleva pintakäsittely ja ennen pohjustuksen levittämistä, levitä pintaan Primer C:tä.

Ohuet kalkki-, sementti- tai kipsipohjaiset pintaviimeistelyt on poistettava ja pohja käsiteltävä Primer C:llä.

Epätasaiset betonialustat voidaan tasoittaa LITOPLAN RAPIDILLA, ultranopealla tiksotropisella betonitasoiteella.

2 – Jos tuotetta levitetään kalkki-, kipsibetoni-, kevytpaneeli ja puupinnoille tai vedeneristämisyjärjestelmän päälle, käytä DECOR PRIMER kaksiosaista epoksipohja-ainetta, joka levitetään sileällä teräslastalla niin, että tuloksena on tasainen noin 1 mm:n paksuinen kerros.

Vanhoissa keramiikka- ja mosaiikkiseinissä on syytä levittää DECOR PRIMERIÄ suoraan puhtaalle pinnalle 2 kertaa ristikkäin 24 tunnin välein. Pohjakerroksen ansiosta saadaan väritään valkoinen pinta ja alustan absorbtio saadaan tasaiseksi, jolle on helppo levittää STARLIKE DECORIA.

Hivenen epätasaisilla pinnoilla voi olla tarpeen levittää ylimääräinen kerros DECOR PRIMERIÄ, jotta pinta saataisiin tasaisemmaksi. Kun tasoitus on suoritettu DECOR PRIMERILLÄ, odota noin 24 tuntia, kunnes se kovettuu ja hio pinta hiekkapaperilla poistaaksesi mahdolliset harjanteet tai epätasaisuudet.

3 – Hio käsin tai hiomalaikalla käyttämällä väritään vaaleaa hiekkapaperia, jonka karheus on 60 ja varmista, että muodostunut pöly poistetaan pinnalta toimenpiteen lopussa. Kun pinnan yhtenäisyys ja tasaisuus on tarkastettu ja kun se on täysin kuiva, voidaan levittää STARLIKE DECOR.

#### STARLIKE DECORIN ESIVALMISTELU

1) Avaa 2,5 kg:n pakkaus halutun väristä STARLIKEA® ja kaada pussissa olevan katalyyttiaineen (B komponentti) koko sisältö värillisen massan päälle (A komponentti).

2. Kaada 2,5 kg:n STARLIKE® -pakkausta varten valmiiksi esiannosteltu kolmas nestemäinen komponentti STARLIKE DECOR ja sekoita hitaasti sekoittimella varustetulla poralla kunnes massa on tasaista ja paakutonta.

3. Voit lisätä joukkoon haluamasi lisäaineen SPOTLIGHT, NIGHT VISION, GOLD tai neutraalin värin ollessa kyseessä voit valita lisäaineen METALLIC COLLECTION -kokoelmasta (Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper, Rusty)

4. Sekoita vielä kunnolla tasaisen massan aikaansaamiseksi. Tuote on nyt valmis levitykseen.

## STARLIKE DECORIN LEVITTÄMINEN

STARLIKE DECOR voidaan levittää eri tavoilla erilaisten esteettisten vaikutelmien aikaansaamiseksi pinnalle. Seuraavassa on kuvattu neljä mahdollista viimeistelytapaa.

### PILVIVAikutelma

Tee "nollatasoitus" STARLIKE DECORILLA sileän muovilastan (Art.103 PRO) avulla niin, että näkyviin ei jää harjanteita tai selkeitä lastanjälkiä. Levitä uusi kerros samalla tavoin noin 24 tunnin kuluttua.

### PEITTÄVÄ VAikutus

Voit levittää vähintään 3 kerrosta tai enemmän käyttämällä muovilastaa (Art.103 PRO) 24 tunnin välein saadaksesi tasaisemman värin.

### KOHOVAikutelma

Viimeistelytyyppi: kohoviivoja

Sileän muovilastan avulla levitä epätasainen pinta Starlike Decoria, jossa on 1-2 mm:n paksuisia epätasaisia kohoimia. Tässä tapauksessa epätäydellisyydet kuuluvat osana koristukseen.

### KAKSIVÄRINEN KOHOVAikutelma

Viimeistelytyyppi: kohoviivoja

Sileän muovilastan avulla levitä epätasainen pinta Starlike Decoria, jossa on 1-2 mm:n paksuisia epätasaisia kohoimia ja kun se on kuivunut, hio kohoimat saadaksesi pinnan sileäksi. Poista pölyt ja tee sitten nollatasoitus samalla värillä tai valitsemallasi värillä kumilastaa käyttämällä (Art. 104/G).

## SUOJAAVIEN LITOLUX TAI LITOLUX EXTRA POLYURETAANIVAHJOJEN LEVITTÄMINEN

Kun STARLIKE DECORIA käytetään potentiaalisesti liian, erilaisten nesteiden kuten kahvi, viini, öljy yms. kanssa kosketuksiin joutuessa tiloissa, voit lisätä pinnan suojausta LITOLUX tai LITOLUX EXTRA polyuretaanivahoilla.

Yksi ainoa kerros LITOLUX tai LITOLUX EXTRAA antaa suuremman kestävyuden likatahroille ja kirkastaa STARLIKE DECOR viimeistelyjen väriä ja korostaa mahdollisia lisäaineita kuten SPOTLIGHT tai GOLD saamalla pintaan läpinäkyvän kalvon. LITOLUX tai LITOLUX EXTRAN levittämistä varten tutustu vastaaviin teknisiin kortteihin.

LITOLUXIA ei voi levittää STARLIKE DECOR pohjaisille tasoituksille tiloissa, kuten sauna, turkkilaiset saunat tai kun ympäristön lämpötila- ja kosteusarvot ovat korkeat. Käytä näissä tapauksissa LITOLUX EXTRAA.

## VAROITUKSET

- Metallic Collection –viimeistelyt vaativat enintään kaksi levityskerrosta.
- Lisäaineet (Spotlight, Gold ja Night Vision) voidaan lisätä myös pelkästään viimeiseen levityskertaan halutun vaikutelman aikaansaamiseksi. Jos lisäainetta käytetään myös ensimmäisessä levityskerrassa, vaikutelma korostuu ja pinta peittyy paremmin.
- Älä käytä Galaxy-lisäainetta Starlike Decorin kanssa.
- Älä käytä värejä Bianco Assoluto C.470 ja Bianco ghiaccio C.270, vaikka ne olisivatkin sekoitettu lisäaineiden kanssa.
- Älä käytä märkiä varusteita tai vettä Starlike Decorilla suoritettavissa tasoituksissa.
- Älä käytä märillä tai helposti kostuvilla alustoilla.
- Älä käytä pohjalevityksessä betonitasoitteita, valkoisia betoniliimoja tai Decor Primerista poikkeavia tasoitteita.
- Älä levitä tuotetta ohuille kalkki-, betoni- tai kipsipohjaisille pintaviimeistelyille.
- Älä levitä tuotetta vanhoille maali-, silote- ja lasiväripinnoille tai alustoille, joita ei ole tässä teknisessä taulukossa mainittu.
- Jos tuotetta halutaan levittää vanhojen keramiikkalaattojen päälle, poista rasva pinnalta käyttämällä denaturoitua alkoholia.
- Talvella kovettumis- ja levitysajat voivat olla myös huomattavasti pidempiä.
- Pintojen tulee olla vähintään +15 °C tuotteen levityksen aikana.
- Älä käytä tiloissa, joissa kosteusaste on korkea.
- Jos käytät tuotetta saunoissa tai turkkilaisissa saunoissa, odota vähintään 7 vuorokautta ennen tilan käyttöönottoa.
- Kun tuotetta käytetään suihkuissa, keittotasaisissa, tai helposti likaantuissa tiloissa, on suositeltavaa käyttää LITOLUX tai LITOLUX EXTRA polyuretaanista viimeistelyvahaa.. Levitys voidaan suorittaa 24 tunnin kuluttua STARLIKE DECORIN levittämisestä sen jälkeen kun kovettuminen on tarkistettu. Älä käytä LITOLUXIA saunoissa, turkkilaisissa saunoissa tai muissa seuraavissa tiloissa, joissa on korkea lämpötila ja kosteusaste. Käytä LITOLUX EXTRAA.
- Paras suoja tahroja vastaan saadaan 7 päivän kuluttua 23°C lämpötilassa myös LITOLUX tai LITOLUX EXTRAN levittämisen jälkeen. Suojaa tänä aikana STARLIKE DECORILLA viimeistely pinta aggressiivisilta aineilta ja pesuaineilta.
- Tuote on erityisen herkkä tussi- ja kahvitahroille. Niiden poisto voi olla hankalaa, ellei LITOLUXIA tai LITOLUX EXTRAA ole levitetty.
- Älä käytä natriumhypokloriittia tai sitä sisältäviä tuotteita, sillä ne saattavat aiheuttaa jälkiä STARLIKE DECORILLA käsitellylle pinnalle.
- Varastoi materiaali huoneenlämpöön noin 24 tuntia ennen asetusta.
- Tuotteen teknisiin ominaisuuksiin liittyvät tiedot löytyvät STARLIKE®-epoksilaastin tekniset tiedot sisältävästä taulukosta.

Tässä tekniset tiedot sisältävässä taulukossa esitetyt tiedot perustuvat tuotteen valmistajan kokemuksiin ja ne ovat puhtaasti suuntaa-antavia.  
Kaikissa yksittäisissä tapauksissa suositellaan ennakkotestauksen suorittamista, jolloin vastuu työn lopputuloksesta on käyttäjällä.

**Taulukko n. 316**

**Tarkastus n. 5**

**Pvm: Huhtikuu 2014**

## LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy

Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150

www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
ISO 9001