

DECOR PRIMER POHJUSTUSAINE

Kaksikomponenttinen epoksipohjustusaine tasojen valmisteluun ennen Starlike® Decorin levitystä.
Käyttö sisätiloissa



KUVAUS

Valkoinen kaksikomponenttinen epoksipohjustusaine, liuotteeton, ihanteellinen imevien ja ei imukykyisten tasojen tasoittamiseen ennen Starlike® Decorin levitystä.

HYÖDYT

- Supervalkoinen väri, joka tuo esiin Starlike® Decorin värikytset muuttamatta alkuperäistä sävyä.
- Tuoteominaisuuksiltaan erittäin helposti liukuva ja helposti levitettävä.
- Rakeisuus valittu niin, että se sallii Starlike® Decorilla tehdyn koristetasoitteen optimaalisen tarttumisen.
- Helppo hioa hiekkapaperilla.
- Hyvän peittävyytensä ansiosta sillä voidaan yhtenäistää pohjan imeytyvyys peittämällä halkeamat ja mahdolliset viat.

PAKKAUKSET

Muoviämpäri 5 kg - Vakiolava 500 kg

KÄYTTÖKOHDDE

Decor Primer Fondo pohjustusaine on ihanteellinen pohjatasojen tasoittamiseen ja imeytymisen yhtenäistämiseen erilaisilla tasoilla kuten karkea sementtipohja, betoni, sementtitasoitteiset kevytpaneelit, puupaneelit, EU-direktiivin ETAG 022 mukaiset vesieristysjärjestelmät, alkuperäinen keraaminen tai mosaiikkilaatta, ennen Starlike® Decorin levitystä. Sopii myös erityisesti mahdollisten säröjen tai halkeamien korjaukseen sementtitasoitteista, peittämällä vielä tuore pinta 0,4-1 mm raekoon kvartsihiekkalla ennen laastien, tasotuslaastien ja sementtiliimojen ja vesieristyskalvojen levittämistä.

TASOJEN VALMISTELU

Käsiteltävien tasojen on oltava puhtaita, kuivia, tukevia, ei pölyttäviä ja tasaisia. Imevät pohjatasot kuten käsittelemätön sementtipinta, betonipohjat, kipsilevypaneelit tai sementtitasoitteiset kevytpaneelit on käsiteltävä Primer C:llä.

Olemassa olevat maalaukset ja maalit on poistettava ja pohja on käsiteltävä Primer C:llä.

Pinnalliset ja ohuet kalkki-, sementti-, tai kipsipohjaiset viimeistelyt on poistettava ja pohja on käsiteltävä Primer C:llä.

Epätasaiset sementtitasot voidaan tasoittaa LITOPLAN RAPID tai LITOPLAN SMART aineilla, jotka ovat nopeita tikstrooppisia ja tasottavia sementtilaasteja.

Jos uusi taso tehdään olemassa olevien keraamisten tai mosaiikkilaattojen päälle, on pinnat käsiteltävä denaturoidulla alkoholilla rasvan poistamiseksi.

SEKOITUSSUHDE

KOMPONENTTI A 100 osaa painosta – KOMPONENTTI B 8 osaa painosta. Kaksi valmistusainekomponenttiä ovat valmiiksi mitattuina omissa pakkauksissaan.

MASSAN VALMISTUS

Kaada ämpäriässä oleva aktiivinen aine kokonaisuudessaan massaan ja sekoita porakoneen avulla kunnes massa on tasaista ja paakutonta. Kaavi ämpärin reunat ja pohja lastalla, jotta varmistetaan, että koko tuote on käsitelty aktiivisella aineella. Käsin sekoittaminen ja vain tuotteen osittainen käyttö sekoituksessa ei ole suositeltavaa. Kahden komponentin pakkaukset on annosteltu valmiiksi, joten sekoitusvirheet eivät ole mahdollisia. Valmistettu massa säilyy työstettävänä noin 60 minuuttia noin 23 °C:een lämpötilassa. Jos ympäristön lämpötila on alle +18 °C, anna massan levätä 5-10 minuuttia (induktioaika) ennen sen levittämistä.

KÄYTTÖ

Jos käsiteltävä taso on käsittelemätön sementtipinta, betonipohja, kipsilevypaneeli tai sementtitasoitettu kevytpaneeli, levitä massa sileällä teräslastalla (Tuotenro. 102/PRO) suoraan Primer C:llä käsitellylle pinnalle, tekemällä yhtenäisen noin 1 mm tasoituksen. Jos tasoissa on epätasaisuuksia, voi olla tarpeen levittää lisäkerros Decor Primer Fondo pohjustusainetta pinnan yhtenäistämistä varten.

Jos käsiteltävän tason pohjana on vesieristysjärjestelmä, puupaneeli, olemassa oleva keraaminen tai mosaiikkitaso, levitä tuote kahdella kerralla, ristivedoin, joiden väli on vähintään 24 tuntia toisistaan saadaksesi aikaan vähintään 2 mm paksuisen peittävän tason. Jos aine levitetään olemassa olevalle keramiikkalaatoitukselle, on suositeltavaa käyttää ensimmäisellä levityskerralla alkalinkestävää lasikuituverkkoa, mikä auttaa luomaan yhtenäisen kerroksen tuotetta.

Pohjustusainekerroksella saadaan aikaan valkoinen pinta ja se yhtenäistää tason imukyvyyn seuraavaa Starlike® Decor kerrosta varten.

Kun pohjustuskerros on kuivunut, tai vähintään 24 tuntia tuotteen levittämisestä, hio pinta käsin tai hiomalaitteella, valkoisella tai vaalealla hiomapaperilla, jonka karkeus 60. Hionnalla poistetaan mahdolliset harjanteet tai epätasaisuudet ja saadaan aikaan sileä pinta. Poista tämän jälkeen muodostunut pöly ennen Starlike® Decorin levitystä.

VAROITUKSIA

- Sekoita kaksi komponenttia (A+B) oikein.
- Älä liuota tuotetta veteen tai liuottimiin.
- Käytä välineiden puhdistamisessa alkoholia tai asetonia, kun tuote on vielä tuoretta.
- Älä levitä märille tai kostuneille pohjatasoille.
- Älä käytä olemassa olevien maalien, maalauksien tai lakkojen päälle.
- Älä käytä pinnallisten, ohuiden kalkki-, sementti- tai kipsipohjien päälle.
- Älä käytä pohjatasoihin, joita ei ole mainittu tässä teknisessä tiedotteessa.
- Talviaikaan kovettumisajat voivat pidentyä myös huomattavasti. Näin ollen varmistaa, ettei pinta ole tahmea ennen uuden hiontakerran suorittamista.

- Älä käytä alle +12 °C:n lämpötiloissa.

TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄÄ TIETOA

Tutustu tuotteeseen kuuluvaan käyttöturvallisuustiedotteeseen, joka on saatavilla pyynnöstä.

TUOTE ON TARKOITETTU AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN.

SOPIMUSKOHTA

Sisäseinien imukykyisten ja ei imukykyisten tasojen valmistelu ennen Starlike® Decorin levitystä tehdään kaksikomponenttisella epoksipohjustusaineella kuten LITOKOL S.p.A:n DECOR PRIMER FONDO.

TUNNISTUSTIEDOT

Olomuoto	Komponentti A: valkoinen massa Komponentti B: paksu neste
Väri	Valkoinen
Tulliluokka	38140090
Säilytysaika	24 kuukautta alkuperäisissä pakkauksissa kuivassa tilassa.

SOVELLUSTIEDOT

KÄYTTÖ	Sileä teräslasta
Käyttösuhteet	Komponentti A: 100 osaa painosta Komponentti B: 8 osaa painosta
Ominaispaino	1,7 Kg/l
Sallittu levityslämpötila	+12 °C - +30 °C
Massan käsittelyaika	Noin 60 min. T=+23 °C
Säilytysaika	Noin 24 tuntia T=+23 °C
Riittoisuus	Noin 1,25 Kg/m ² mm paksuuteen

SUORITUSKYKY

Kutistuma (EN 12808-4)	≤ 1,5 mm/m
Elastinen moduuli (4.01/049 Sisätilan menetelmä)	≤ 4000 Mpa

Tässä teknisessä tiedotteessa annetut tiedot perustuvat hankkimaamme kokemukseen ja niillä on yksinomaan suuntaa-antava arvo. Kukin käyttökerta on arvioitava ennakkoon yksitellen ja käyttäjän on tehtävä asiaa koskevat testit ja hänen vastuullaan on työn lopputulos.

Tiedote nro 319

Tarkastus nro 7

Pvm: helmikuu 2017

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Puh. +39 0522 622811 Faksi +39 0522 620150
www.litokol.it s-posti: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =