



# LITOCLEAN PLUS

## DISINCROSTANTE ACIDO LIQUIDO PER LA PULIZIA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CERAMICI

### DESCRIZIONE

LITOCLEAN PLUS è un detergente acido inibito in forma liquida. Il prodotto permette di ottenere un effetto disincrostante simile a quello di acidi forti (muriatico, cloridrico, solforico) col vantaggio di non rilasciare esalazioni tossiche o nocive. Inoltre il prodotto è formulato con tensioattivi di ultima generazione in grado di dissolvere ogni tipo di residuo di sigillante cementizio.

### CONFEZIONI

Flaconi da 1 litro - Scatole da 12 pz  
Taniche da 5 litri - Scatole da 4 pz

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Indicato per rimuovere velocemente residui di cemento e sigillanti cementizi, depositi salini e calcarei, tempera, calce, da piastrelle in ceramica, gres porcellanato, mosaici in vetro, cotto, marmo anticato ecc. Il prodotto, se correttamente utilizzato, non danneggia le stuccature eseguite con i tradizionali sigillanti cementizi ed è in grado di rimuovere le eventuali efflorescenze che si possono formare sulla superficie, ridando alla stuccatura un colore uniforme.

Il prodotto può essere utilizzato quale detergente per superfici esterne come balconi, terrazze, marciapiedi al fine di eliminare lo sporco accumulato come alghe e residui inorganici (calcare e Sali) da superfici in ceramica, Gres, Cotto e pietre grezze. In questo caso utilizzare il prodotto diluito al 10-20% in acqua seguito da risciacquo.

### VANTAGGI

- Poco aggressivo nei confronti delle stuccature cementizie. Non altera il colore delle fughe.
- Molto efficace nei confronti di residui grassi di fine cantiere.

### DATI IDENTIFICATIVI

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Paglierino
Odore	Leggermente profumato
Classificazione doganale	3402 90 90
pH (soluzione al 5%)	1,5 - 1,8
Peso specifico (T=+20°C)	1090 - 1120 g/cc
Biodegradabilità (tensioattivi)	90% (art.2 e 4 L. 26/04/83 n.136)
Tempo di conservazione	24-36 mesi nelle confezioni originali chiuse conservate in luogo fresco e asciutto. Teme il gelo.

### APPLICAZIONE

Prima dell'applicazione, nel caso la superficie sia costituita da materiali assorbenti tipo cotto, manufatti cementizi, ecc., è indispensabile effettuare un trattamento con un impregnante idrorepellente.

Diluire il prodotto da 1:1 a 1:10 con acqua fredda a seconda del materiale e dello sporco da eliminare. Versare il liquido sulla superficie da pulire e distribuirlo omogeneamente. Lasciare agire per circa 5-10 minuti e procedere successivamente con feltro abrasivo alla rimozione delle macchie o croste ancora rimaste. Asportare il liquido residuo dalla superficie con stracci, rastrello gommato o con aspira-liquidi. Infine risciacquare abbondantemente con acqua e asciugare accuratamente.

### AVVERTENZE

Nel caso di pavimentazioni fugate, è bene attendere almeno 7 giorni dalla avvenuta sigillatura, prima di eseguire il lavaggio con LITOCLEAN PLUS. Nel caso di superfici costituite da marmi spazzolati, diluire il prodotto in acqua nel rapporto 1:10, mentre nel caso di marmi burattati diluire il prodotto in acqua nel rapporto 1:3.

Non utilizzare il prodotto su marmo o altri materiali calcarei lucidati i quali potrebbero perdere la loro lucentezza.

Effettuare una prova preventiva su una zona non in vista qualora non si conosca il materiale o si abbiano dubbi di resistenza agli agenti chimici. Prima dell'utilizzo proteggere rubinetterie, porte, serramenti, guarnizioni in gomma, mobili e tutte le superfici che potrebbero essere aggredite dal contatto diretto con il prodotto.

Durante la manipolazione del prodotto indossare indumenti protettivi adeguati (guanti in gomma, mascherina e occhiali). Attenersi alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza.

### DATI APPLICATIVI

Temperature di applicazione permesse	Da +5°C a +35°C
Periodo di trattamento delle superfici	5 - 10 minuti circa
Consumi	5 - 20 m²/L

### INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza del prodotto disponibile su richiesta.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

Per quanto le informazioni riportate in questa scheda tecnica siano il frutto della nostra migliore esperienza, hanno un valore puramente indicativo. Ogni caso specifico deve essere sottoposto a prove pratiche preliminari da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.

Scheda n. 312

Revisione n.3

Data: Maggio 2017

**LITOKOL S.p.A.**

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy  
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150  
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =