



LITOCLEAN PLUS

DESINCRUSTANTE ÁCIDO LÍQUIDO PARA LA LIMPIEZA DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS

DESCRIPCIÓN

LITOCLEAN PLUS es un detergente ácido inhibido en forma líquida. El producto permite obtener un efecto desincrustante parecido al obtenido con ácidos fuertes (muriático, clorhídrico, sulfúrico) con la ventaja de que no produce emanaciones tóxicas o nocivas. Además, el producto está formulado con tensioactivos de última generación capaces de disolver todo tipo de residuo de sellador cementicio.

ENVASES

Frascos de 1 litro - Cajas de 12 uds
Bidones de 5 litros - Cajas de 4 uds

CAMPOS DE APLICACIÓN

Adecuado para eliminar rápidamente los residuos de cemento y selladores de cemento, depósitos salinos y calcáreos, temple, cal, de baldosas cerámicas, gres porcelánico, mosaicos vítreos, barro, mármol anticado, etc. El producto, si se utiliza de forma correcta, no daña los rejuntados realizados con los selladores de cemento tradicionales, y es capaz de eliminar las posibles eflorescencias que se pueden formar en la superficie, devolviendo un color uniforme al rejuntado.

El producto puede ser utilizado como detergente para superficies exteriores tales como balcones, terrazas, aceras para eliminar la suciedad acumulada como algas y residuos inorgánicos (calcáreo y sales) de superficies de cerámica, gres, barro y piedras en bruto. En este caso usar el producto diluido al 10-20% en agua, y posteriormente enjuagar.

VENTAJAS

- Poco agresivo para el rejuntado de cemento. No altera el color de las juntas.
- Muy eficaz con los residuos de grasas de final de obra.

APLICACIÓN

Antes de aplicarlo, cuando la superficie esté compuesta por materiales absorbentes tales como barro cocido, productos de cemento, etc., es indispensable realizar un tratamiento con un impregnante hidrófugo.

Diluir el producto de 1:1 y 1:10 con agua fría dependiendo del material y de la suciedad que se debe eliminar. Distribuir de forma homogénea el líquido sobre la superficie que se quiere limpiar. Dejar actuar el producto unos 5-10 minutos y posteriormente frotar con un fieltro abrasivo para eliminar las manchas o incrustaciones que quedan todavía. Recoger el líquido residual de la superficie con trapos, rastrillo de goma o un aspirador de líquidos. Por último, enjuagar con abundante agua y secar cuidadosamente.

ADVERTENCIAS

En el caso de pavimentos con juntas, es oportuno esperar al menos 7 días tras el sellado, antes de lavar con LITOCLEAN PLUS.

En el caso de superficies compuestas por mármol cepillado, diluir el producto en agua en relación de 1:10, mientras que en el caso de mármol cernido diluir el producto en agua en relación de 1:3.

No utilizar el producto sobre mármol u otros materiales calcáreos pulidos, ya que podrían perder el brillo.

Realizar una prueba preliminar sobre una zona oculta, si no se conoce el material o se tienen dudas sobre la resistencia del material a los agentes químicos.

Antes de utilizar el producto proteger la grifería, las puertas, la carpintería de puertas y ventanas, las juntas de goma, los muebles y todas las superficies que puedan sufrir daños debido al contacto directo con el producto.

Durante la manipulación del producto, usar los equipos de protección individual adecuados (guantes de goma, máscara y gafas). Respetar las instrucciones que figuran en la ficha de datos de seguridad.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Aspecto	Líquido limpio
Color	Pajizo
Olor	Ligeramente perfumado
Clasificación aduanera	3402 90 90
pH (solución al 5%)	1,5 – 1,8
Peso específico (T=+20°C)	1090 - 1120 g/cc
Biodegradabilidad (tensioactivos)	90% (art.2 y 4 L. 26/04/83 n.136)
Tiempo de conservación	24-36 meses en los envases originales cerrados, conservados en un lugar fresco y seco. No exponer al hielo.

DATOS DE APLICACIÓN

Temperaturas de aplicación admitidas	De +5°C a +35°C
Período de tratamiento de las superficies	5 - 10 minutos aproximadamente
Consumos	5 - 20 m²/L

INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD

Consulte la ficha de datos de seguridad del producto disponible bajo pedido.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

Si bien la información recogida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra mejor experiencia, tiene un valor puramente indicativo. Cada caso específico debe ser sometido a pruebas prácticas preliminares por parte del usuario, quien se asume la responsabilidad por el resultado final del trabajo.

Ficha n. 312

Revisión n.3

Fecha: Mayo 2017

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italia
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =