



LITOCOLOR

FARBBEHANDLUNG FÜR ZEMENTFUGEN

BESCHREIBUNG

LITOCOLOR ist ein gebrauchsfertiger farbiger Polyurethanlack für die abdichtende wasser- und ölabweisende Behandlung von Zementfugen.

VERPACKUNGEN

Farbtöpfe zu 1 Liter

ANWENDUNGSBEREICHE

Er ist für die Oberflächenbehandlung von Zementfugen mit ungleichmäßiger Färbung geeignet, um diesen Fugen eine einheitliche Farbe zu verleihen. Er ist für Anwendung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich sowie für Wand und Fußböden geeignet.

VORPRÜFUNGEN UND VORBEREITUNG DER FUGEN

Vor dem Beginn muss geprüft werden, dass die zu behandelnden Fugen sauber, trocken, und fest sind und nicht sanden. Zudem darf keine aufsteigende Feuchtigkeit vorhanden sein. Vor der Behandlung ist es erforderlich, dass sowohl bei dem zum Verlegen der Keramik verwendeten Mörtel als auch bei der Zementspachtelmasse die Trockenzeit berücksichtigt wurde. Eventuelle Effloreszenzen oder Spachtelrückstände müssen mit einer sauren Reinigung auf der Basis von LITOCLEAN oder LITOCLEAN PLUS beseitigt werden (siehe entsprechende technische Datenblätter). Nach der Reinigung, wenn die Fugen völlig trocken sind, kann die Behandlung mit LITOCOLOR beginnen.

ANWENDUNG

Das Produkt aus dem Farbtopf mit einem Metallschaber vor Beginn der Arbeit und während des Auftrags gründlich mischen, um eine gleichmäßige Farbe zu gewährleisten. Das Produkt nicht bei Temperaturen unter +10°C oder über +25°C auftragen. Bei Anwendungen im Außenbereich mit warmem Klima empfiehlt es sich, das Produkt lediglich in den frühen Morgenstunden zu verwenden. So werden Schwierigkeiten aufgrund einer zu schnellen Austrocknung des Produkts vermieden, welches aus diesem Grund ohne einzudringen an der Oberfläche verbleiben würde und keine anhaltende Haftung und Stabilität gewährleisten würde. Eine erste Schicht mit einem flachen Pinsel auftragen (die Größe entsprechend der Fugenbreite auswählen), und nach dem ersten

INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblätter des Produktes, die auf Anfrage erhältlich sind.

PRODUKT FÜR GEWERBLICHEN GEBRAUCH.

Da es sich bei den Informationen dieses technischen Datenblatts um die Ergebnisse unserer Erfahrung handelt, sind sie lediglich als Hinweise zu verstehen.

Für jeden einzelnen Anwendungsfall muss zuvor praktische Versuche ausgeführt werden, wobei die ausführende Person die Verantwortung für das Endergebnis trägt.

Blatt Nr. 532

Revision Nr. 2

Datum: März 2012

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italien

Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150

www.litokol.it E-Mail: info@litokol.it

Anstrich direkt die zweite Schicht Nass in Nass auftragen. Die Anzahl der für eine gute Abdeckung erforderlichen Schichten hängt von der Aufsaugung und der Farbe der Fugen sowie von der für die Behandlung gewählten Farbe ab. Durchschnittlich genügen zwei Schichten. Produktüberschüsse, die über die Fliesenränder hinaustreten, müssen vor dem Eintrocknen sofort mit einem Tuch entfernt werden. Dieser Eingriff kann erleichtert werden, indem das Tuch etwas mit Spiritus angefeuchtet wird.

Eine zu große Produktmenge in den Fugen könnte ein plötzliches negatives Ergebnis der Behandlung erzeugen. Es empfiehlt sich darum, einen Produktüberschuss beim Auftragen sofort mit einem trockenen Baumwolltuch zu entfernen.

Die mit LITOCOLOR behandelten Fugen sind nach 24 Stunden begebar. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die völlige Trocknung nach circa 5-7 Tagen eintritt. Es empfiehlt sich daher, in der ersten Zeit keine Werkzeuge oder schweren Möbel über die Fläche zu tragen.

Für die Bodenreinigung können geeignete Reinigungsmittel, jedoch keine Produkte mit Lösungsmitteln verwendet werden.

WARNUNG

Das Produkt nicht bei Fliesen oder Natursteinen mit aufsaugenden Oberflächen wie Cotto Toscano (Spaltziegelplatten) auftragen. In diesem Fall würde das Produkt auch von den Fliesen aufgenommen, und diese könnten daraufhin nicht mehr entfernt werden. Im Zweifelsfall eine Vorprüfung vornehmen.

Das Produkt bei Temperaturen von +10°C bis +25°C auftragen.

Das Produkt nicht für Anwendungen benutzen, die nicht in diesem technischen Datenblatt angegeben sind.

Zur Reinigung der Werkzeuge Spiritus oder Nitroverdüner verwenden.

Dem Produkt kein Wasser oder Lösungsmittel hinzufügen.

Das Farbergebnis kann je nach Saugfähigkeit des Untergrunds leicht von der Farbkarte abweichen.

KENNDATEN

Erscheinung	Flüssigkeit
Geruch	Charakteristisch
Farbe	Es sind alle Färbungen der Palette der Betonversiegler Litochrom 0-2, 1-6, 3-15 sowie auf Anfrage jeder RAL- und NCS - Ton erhältlich
Entflammbarkeit	Ja
Zollklassifizierung	3208 90 91
Lagerzeit	12 Monate in geschlossener Originalverpackung, die an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahrt wird. Frostempfindlich.

ANWENDUNGSDATEN

Anwendung	Flacher Pinsel
Zulässige Anwendungstemperaturen	Von +10°C bis +25°C
Austrocknungszeit	6-8 Std.
Begebarkeit	24 Std.
Wartezeit für die Inbetriebnahme	5-7 Tage
Ausbringung	Ungefähr 1 Liter pro 50/60 m² Keramikverkleidung mit Format 25X25 cm