



LITOCOLOR

TRATTAMENTO COLORATO PER FUGHE CEMENTIZIE

DESCRIZIONE

LITOCOLOR è una vernice poliuretanica pronta all'uso, colorata, per il trattamento impermeabilizzante idro-oleo repellente di fughe cementizie.

CONFEZIONI

Barattoli da 1 litro

CAMPI DI APPLICAZIONE

Indicato per il trattamento superficiale di fughe cementizie che presentano una colorazione non uniforme, al fine di conferire alle fughe stesse un colore omogeneo. Idoneo per applicazioni sia in interni che in esterni a pavimento e parete.

VERIFICHE PRELIMINARI E PREPARAZIONE DELLE FUGHE

Assicurarsi innanzitutto che le fughe da trattare siano pulite, asciutte, solide, non spolveranti e che non vi sia presenza di umidità di risalita. Prima del trattamento è necessario che sia la malta utilizzata per la posa delle ceramiche, che la stuccatura cementizia abbiano completato il ciclo di maturazione. Eventuali efflorescenze o residui di stuccatura andranno eliminati mediante un lavaggio acido a base di LITOCLEAN o LITOCLEAN PLUS (leggere relative schede tecniche). Dopo il lavaggio, quando le fughe risulteranno completamente asciutte, si potrà procedere con il trattamento a base di LITOCOLOR.

APPLICAZIONE

Mescolare accuratamente il prodotto contenuto nel barattolo con una spatola metallica all'inizio del lavoro e durante l'applicazione, per garantire una perfetta omogeneità del colore. Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +10°C o superiori a +25°C. Nel caso di applicazioni in esterno con climi caldi, si consiglia di utilizzare il prodotto solamente nelle prime ore del mattino. In questo modo si eviteranno spiacevoli inconvenienti dovuti alla troppo rapida essiccazione del prodotto, che per questo motivo rimarrebbe tutto in superficie senza penetrare in profondità e senza garantire un'adeguata adesione e stabilità nel tempo. Applicare una prima mano con pennellino piatto (scegliere la dimensione in funzione della larghezza delle fughe) e finita la prima mano, applicare

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Consultare le schede di sicurezza del prodotto disponibile su richiesta.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

Per quanto le informazioni riportate in questa scheda tecnica siano il frutto della nostra migliore esperienza, hanno un valore puramente indicativo. Ogni caso specifico deve essere sottoposto a prove pratiche preliminari da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.

Scheda n.532

Revisione n.2

Data: Marzo 2012

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy

Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150

www.litokol.it email: info@litokol.it

direttamente la seconda mano bagnato su bagnato. Il numero di mani necessarie per ottenere una buona copertura, dipende dall'assorbimento e dal colore delle fughe, e dal colore del trattamento scelto. Di media si considerano sufficienti le due mani. Il prodotto fuoruscito sui bordi delle piastrelle deve essere immediatamente rimosso con uno straccio prima dell'essiccazione. L'operazione può essere facilitata se lo straccio viene leggermente inumidito con alcool denaturato.

L'applicazione in eccesso del prodotto nelle fughe, potrebbe produrre un degrado repentino del trattamento, consigliamo pertanto, qualora sia stato applicato troppo materiale, di asportarlo immediatamente con panno di cotone asciutto.

Le fughe trattate con LITOCOLOR potranno essere pedonabili dopo 24 ore. Va precisato comunque che la maturazione completa si avrà dopo circa 5-7 giorni. Si consiglia quindi di evitare per i primi tempi di trascinare attrezzi o mobili pesanti sulla superficie.

Per la pulizia del pavimento si potranno utilizzare detergenti adatti al pavimento stesso, con l'avvertenza di non utilizzare prodotti che contengono solventi.

AVVERTENZE

Non applicare il prodotto nel caso di piastrelle o pietre naturali con superfici assorbenti tipo cotto toscano. In questo caso il prodotto verrebbe assorbito anche dalle piastrelle rendendone impossibile la rimozione. In casi dubbi effettuare una prova preliminare.

Applicare il prodotto con temperature comprese tra +10°C e +25°C.

Non utilizzare il prodotto per applicazioni non riportate sulla presente scheda tecnica.

Per la pulizia degli attrezzi utilizzare alcool denaturato o diluente nitro.

Non aggiungere acqua o solventi al prodotto.

La tonalità finale del prodotto applicato può differire leggermente dalla tinta di cartella in funzione dell'assorbimento del supporto.

DATI IDENTIFICATIVI

Aspetto	Liquido
Odore	Caratteristico
Colore	Sono disponibili tutte le colorazioni della gamma dei sigillanti cementizi Litochrom 0-2, 1-6, 3-15 e qualsiasi tinta RAL e NCS su richiesta
Inflammabilità	Si
Classificazione doganale	3208 90 91
Tempo di conservazione	12 mesi nelle confezioni originali chiuse conservate in luogo fresco e asciutto. Teme il gelo.

DATI APPLICATIVI

Applicazione	Pennello piatto
Temperature di applicazione permesse	Da +10°C a +25°C
Tempo di essiccazione	6-8 ore
Pedonabilità	24 ore
Tempo di attesa per la messa in esercizio	5-7 giorni
Consumo	Orientativamente 1 litro per 50/60 m ² di rivestimento ceramico con formato 25X25 cm