



LITOLUX EXTRA

HOCHWIDERSTANDSFÄHIGE, LÖSUNGSMITTELHALTIGE GLANZWACHSBESCHICHTUNG AUF POLYURETHANBASIS

BESCHREIBUNG

Litolux Extra besteht aus einem Polyurethan-System mit feuchtigkeitshärtendem Lösungsmittel und ausgeprägter Abrieb- und Kratzfestigkeit sowie hoher Chemikalienbeständigkeit. Kann auch in der Senkrechte angewandt werden. Das Produkt schützt die Oberflächen vor Spuren von Filzstiften, Staub, Schmutz und Flecken verschiedener Art.

Es erleichtert die regelmäßige Pflege der behandelten Flächen und verleiht ihnen eine ausgezeichnete Fleckenbeständigkeit.

Das Produkt ist nur für Flächen im Innenbereich geeignet.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das Produkt ist ausgesprochen vielseitig und kann für zahlreiche Anwendungen verwendet werden, wie z.B.:

- Schützende Behandlung von Spachtelungen auf Basis von Starlike® Decor, auch in Saunen und Dampfbädern, von Zementputzen, Steinen, neutralem Feinsteinzeug, halbgeschliffenen Flächen, mattem Untergrund, Terrakotta.
- Staubschutzbehandlung von Zementestrichen, glatten Industrie-Quarzbodenbelägen, Zementausgleich-Putzen auf Basis von Litoliv S40 ECO, Litoliv Extra 15 oder Litoplan Rapid.

Für Beschichtungen und Lackierungen von Böden in Werkstätten und Industriegebäuden, Ablasswannen von Abwässern, Wannen, Tanks und für den Schutz von Erzeugnissen.

ANWENDUNG

Die zu behandelnde Fläche muss sauber, frei von Wachsen, Schmutz, und Fett und trocken sein. Das Produkt vor Gebrauch gut schütteln. LITOLUX kann mit einem Pinsel oder einer Farbrolle gleichmäßig und dünn direkt auf die Fläche aufgetragen werden, um auf diese Weise einen guten Schutz und ein ästhetisch hervorragendes glänzendes Aussehen zu erzielen. Achten Sie darauf, Produktanhäufungen zu vermeiden und die aufgetragene Schicht mindestens 6 Stunden lang trocknen zu lassen, bevor die behandelte Fläche betreten wird. In der Regel ist eine einzige Produktanwendung ausreichend. Bei porösen Materialien können zwei Schichten aufgetragen werden, um einen hohen Schutzgrad zu erzielen. Die zweite Schicht darf erst aufgetragen werden, nachdem die erste Schicht vollkommen trocken ist (nach etwa 4-5 Stunden). Die zum Auftragen von LITOLUX verwendeten Werkzeuge können mit Wasser gereinigt werden.

WARTUNG

Für eine normale Wartung der Flächen, diese mit neutralen Reinigungsmitteln säubern.

CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

LITOLUX EXTRA zeigt eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Lösungsmitteln und eine gute Stabilität gegenüber wässrigen Lösungen sowie sauren und alkalischen Substanzen.

HINWEISE

- Keine fremden Produkte mit der Originalmasse vermischen.
- Das Produkt vor Gebrauch schütteln.
- Nicht bei Temperaturen unter +5°C anwenden.

PACKUNGSGRÖSSEN

1 Liter-Flaschen Kisten zu 11 Stück

INFORMATIONEN ZU IHRER SICHERHEIT

Das Sicherheitsblatt des Produktes nachsehen (lieferbar nur auf Verlangen).

PRODUKT ZUM BERUFSGEBRAUCH.



IDENTIFIKATIONS DATEN

Aussehen	Neutral Flüssigkeit
Farbe	Transparent
Zoll-Klassifizierung	3814 00 90
Spezifisches Gewicht	1,05
Haltbarkeit	6 Monate in der Originalverpackung bei Lagerung an einem kühlen und trockenen Ort.

ANWENDUNGSDATEN

Mindesttemperatur für die Anwendung	+5°C
Dauer der ersten Aushärtung (20°C)	3 - 4 Stunden
Dauer bis zur vollständigen Aushärtung (20°C)	7 Tage
Verbrauch	4 – 7 m ² /Kg

Obwohl die in diesem Datenblatt gegebenen Informationen das Ergebnis unserer besten Erfahrung sind, dürfen sie nur als Richtwerte angesehen werden. Jeder spezifische Einzelfall muss vom Benutzer, der für das Endergebnis der Arbeit verantwortlich ist, praktischen Vorproben unterzogen werden.

Datenblatt n. 527

Überarb. n. 2

Von: September 2012

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =