



# LITOSTRIP

## GEL PULITORE PER LA RIMOZIONE DI RESIDUI DI MALTE EPOSSIDICHE

### DESCRIZIONE

LITOSTRIP è un gel trasparente, costituito da una miscela di solventi facilmente applicabile a spatola o pennello sia su superfici orizzontali che verticali.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

LITOSTRIP è un prodotto studiato per la totale rimozione di stuccature epossidiche indurite a base di Starlike® o Epoxystuk X90 nelle fughe o aloni rimasti sulla superficie ceramica a causa di una errata o incompleta pulizia.

### APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso e non necessita di alcuna diluizione. Stendere con pennello o spatola di acciaio un velo omogeneo di prodotto sulle parti da rimuovere.

Lasciare agire LITOSTRIP fino al rammollimento dei residui da eliminare.

Normalmente sono sufficienti circa 10-20 minuti nel caso di alonature e da 1 a 8 ore per la rimozione di stuccature indurite.

Successivamente togliere i residui di malta epossidica aiutandosi con spatola metallica. Passare un panno asciutto e pulito per asportare il gel e risciacquare abbondantemente con acqua pulita. Nel caso fosse necessario, procedere con un secondo lavaggio.

### AVVERTENZE

- Non diluire il prodotto con acqua o solventi.
- Non utilizzare su prodotti non resistenti ai solventi come ad esempio: materiali plastici, PVC, Linoleum, smalti decorativi, ecc.
- Nel caso di piastrelle levigate, lappate, pietre naturali lucidate eseguire una prova preventiva al fine di verificare che il prodotto non opacizzi la superficie.
- Manipolare il prodotto con estrema cautela in quanto facilmente infiammabile.
- Non fumare durante l'utilizzo.
- Consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.
- Nel caso di eventuali perdite o spandimenti, circoscrivere l'area interessata, cercare di recuperare il più possibile e riutilizzarlo. Risciacquare la superficie con acqua.

### DATI IDENTIFICATIVI

Aspetto	Gel
Colore	Trasparente
Odore	Caratteristico
Classificazione doganale	3814 00 90
Inflammabilità	SI
Tempo di conservazione	24 mesi nelle confezioni originali in luogo fresco e asciutto.

### DATI APPLICATIVI

Tempo di attesa per la rimozione	Alonature: 10-20 minuti Stuccature indurite: 1-8 ore
Temperature di applicazione permesse	Da +5°C a +35°C
Consumo	Il consumo è variabile a seconda dell'utilizzo. Mediamente si consideri un consumo di circa 0,1-0,3 l/m²

### CONFEZIONI

Flaconi in metallo da 0,75 litri

### INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza del prodotto disponibile su richiesta  
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Per quanto le informazioni riportate in questa scheda tecnica siano il frutto della nostra migliore esperienza, hanno un valore puramente indicativo.

Ogni caso specifico deve essere sottoposto a prove pratiche preliminari da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.

Scheda n. 313

Revisione n. 2

Data: Marzo 2012

### LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy

Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150

www.litokol.it email: info@litokol.it

www.litokol.it