



LITOSTRIP

GEL NETTOYANT POUR L'ELIMINATION DES RESIDUS DE MORTIERS EPOXYDIQUES

DESCRIPTION

LITOSTRIP est un gel transparent, composé d'un mélange de solvants facilement applicable avec une spatule ou un pinceau, sur les surfaces horizontales et verticales.

CHAMPS D'APPLICATION

LITOSTRIP est un produit conçu pour l'élimination totale des masticages époxydiques durcis à base de Starlike® o Epoxystuk X90 dans les joints ou des auréoles restées sur la surface céramique suite à un nettoyage incorrect ou incomplet.

APPLICATION

Le produit est prêt à l'emploi et ne nécessite aucune dilution. Appliquer un voile homogène de produit sur les éléments à retirer à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule en acier. Laisser LITOSTRIP agir jusqu'au ramollissement des résidus à éliminer. En général, 10-20 minutes suffisent pour l'élimination d'auréoles, et 1 à 8 heures pour celle des masticages durcis. Retirer ensuite les résidus de mortier époxydique à l'aide d'une spatule métallique. Passer un linge sec et propre pour enlever le

gel, puis rincer abondamment avec de l'eau propre. Si nécessaire, procéder à un deuxième lavage.

ENTRETIEN

- Ne pas diluer le produit avec de l'eau ou des solvants.
- Ne pas utiliser sur des produits non résistants aux solvants, comme par exemple: les matières plastiques, le PVC, le Linoleum, les vernis décoratifs, etc.
- En présence de carreaux polis ou dépolis ou de pierres naturelles polies, effectuer un essai préalable afin de vérifier que le produit ne ternit pas la surface.
- Manipuler le produit avec une extrême précaution étant donné son caractère facilement inflammable.
- Ne pas fumer pendant l'utilisation.
- Consulter la fiche de sécurité avant l'utilisation.
- En cas de fuites ou d'épandages, circonscrire la zone concernée, récupérer le plus de produit possible et le réutiliser. Rincer la surface avec de l'eau.

EMBALLAGE

Flacons en métal de 0,75 litres

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Aspect	Gel
Couleur	Transparent
Odeur	Caractéristique
Position douanière	3814 00 90
Inflammabilité	Oui
Conservation	24 mois en emballage d'origine dans un endroit frais et sec

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Temps d'attente pour l'élimination	Formation d'auréoles: 10-20 minutes. Masticages durcis: 1-8 heures
Températures d'application autorisées	De +5°C à +35°C
Consommation	La consommation varie en fonction de l'utilisation. Considérer en moyenne une consommation d'environ 0,1-0,3 l/m²

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Consulter la fiche de sécurité du produit disponible sur demande.
PRODUIT POUR PROFESSIONNELS.

Bien que les informations reportées dans cette fiche technique soient le fruit de notre expérience, elles ont une valeur purement indicative. Chaque cas spécifique doit être soumis à des essais pratiques préliminaires de la part de l'utilisateur qui prend notamment en charge toutes les responsabilités du résultat final du travail.

Fiche n. 513

Révision n. 2

Date: Mars 2011

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it