



## STARLIKE® DECOR

### ДЕКОРАТИРНО ЕПОКСИДНО ПОКРИТИЕ ЗА ВЪТРЕШНИ СТЕНИ

#### ОПИСАНИЕ

STARLIKE® DECOR е иновационна система за изпълнение на декоратирни покрития на стени с малка дебелина във вътрешни помещения, на основа на технология на епоксиден хоросан STARLIKE®. Основните предимства на STARLIKE® DECOR са:

- Ефект на хромирана повърхност подобно на замазки изработени с епоксиден хоросан STARLIKE®. Възможно е комбиниране на цветове на повърхности, изградени от керамични плочки или стъклени мозайки, попълнени със STARLIKE®, и покрития на съседните стени, изработени със STARLIKE® DECOR.
- Използвайки различни приложни техники на STARLIKE® DECOR може да се постигнат изключителни, специални и персонализирани хромирани и декоративни ефекти на повърхностите.
- С наслагване на различни тонове на цвета, при всяко следващо прилагане се постигат многобройни цветови комбинации.
- Прилагането на STARLIKE® DECOR е лесно и бързо. С използването на подходящи инструменти, може за кратко време да се изработи висококачествено естетично покритие.
- Предвид малката дебелина на покритието, консумацията на материал е ниска и оттам разходите за извършване на работата са по-малки.
- Със STARLIKE® DECOR могат да се декорират вертикални повърхности, като например, груби циментови мазилки, панели от гипскартон, улесотени панели, дървени плоскости, съществуващи керамични и мозайкови покрития.

#### СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

STARLIKE® DECOR е с много лесен за разнасяне и може да се използва за покрития на вътрешни стени, в най-различни частни или публични помещения като например:

- Тоалетни и душ кабин
- Кухни
- Сауни
- Хотелски зали
- Стени в барове, ресторанти, дискотеки
- Заседателни зали

Може да се прилага и при декоративни системи за бар плотове, плотове на врати, колони и др.

#### ПОДГОТОВКА НА ОСНОВИТЕ

1 – Основите за последващо нанасяне на STARLIKE® DECOR, трябва да са чисти, стабилни, незапрашени, достатъчно улегнали след изработка, сухи и равни. Подходящи основи са груби циментови мазилки, гипскартон, бетон след предварителна обработка с грунд Праймер С или хидроизолационни системи, съответстващи на европейската директива ETAG 022. Налични боядисани повърхности, бои или хоросан, трябва да се отстранят заедно с наличната под тях гладка мазилка, и преди нанасяне на първата ръка, трябва да се обработи с Праймер С.

Повърхностна обработка на варова основа, цимент или гипс, нанесени тънко, се отстраняват и основата се обработва с Праймер С

Циментовите основи, които не са равни, могат да се нивелират с нивелиращ тиксотропен циментов разтвор LITOPLAN RAPID, с много бързо действие.

2 – При нанасяне на груби циментови мазилки, бетон, плоскости от гипскартон, олекотени панели и дървени плоскости или хидроизолационни системи, използвайте епоксидна двукомпонентна основа DECOR PRIMER FONDO, нанесен с гладка стоманена шпатула, с изпълнение на равномерно отнемане на около 1 мм.

При нанасяне върху съществуващи керамични или мозайкови повърхности, използвайте продукта DECOR PRIMER FONDO директно на чиста основа, при нанасяне на две ръце, изместени с 90°, на времерастояние от 24 часа. Основната ръка позволява получаване на повърхност с бял цвят за последващо нанасяне на STARLIKE® DECOR.

При основи с лека неравномерност, може да се наложи нанасяне на допълнителна ръка на DECOR PRIMER FONDO, с цел уеднаквяване на повърхността. След приключване на изглаждането с DECOR PRIMER FONDO, трябва да се изчака около 24 часа, за да може да се втвърди достатъчно, за да може да се пристъпи към извършване на заглаждане на повърхността, с цел остраняване на налични неравности и вдлъбнатини.

3 – Заглаждайте на ръка или с машина за изглаждане използвайки шкурка с грапавост 60 със светъл цвят, като се проверите за отстраняване на прахта образуван по време на търкането. След проверка на еднаквостта и гладкостта, може да се пристъпи с нанасяне на STARLIKE® DECOR.

#### ПРИГОТВЯНЕ НА STARLIKE DECOR

1. Отворете една опаковка STARLIKE® от 2,5 кг. От желаният цвят и излейте цялото съдържание на катализатора (частта В) опакован в плик върху цветната паста (частта А).

2. Излейте третата течна част STARLIKE® DECOR предварително дозиран за опаковка от 2,5 кг. от STARLIKE® и смесете със електрическа бормашина, снабдена с елипсовиден миксер на ниска скорост до постигане на хомогенна смес.

3. Добавете ако се налага една от добавките SPOTLIGHT, NIGHT VISION, GOLD или, при неутрален цвят, добавка от колекцията METALLIC COLLECTION (Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper, Rusty)

4. Смесете отново до получаване на хомогенна смес. След което, продуктът е готов за прилагане.

#### ПРИЛАГАНЕ НА STARLIKE DECOR

STARLIKE® DECOR може да се прилага използвайки различни техники, с цел постигане на различни естетически ефекти на повърхностите. По-долу са описани четири покрития, които могат да се постигнат.

## ЕФЕКТ ОБЛАК

Изпълнете първоначално изглаждане „на нула“ със STARLIKE® DECOR, с помощта на гладка пластмасова шпатула (Изд.103 PRO), като внимавате да не оставяте издатини или видими следи от шпаклата. Нанесете следваща ръка, по същия начин, на времерастояние от 24 часа.

## ПОКРИВАЩ ЕФЕКТ

Може да се продължи с нанасяне на поне 3 или повече ръце, с помощта на гладка пластмасова шпатула (Изд.103 PRO), всяка на времерастояние от 24 часа от предходната, за постигане на по-еднакво оцветяване.

## ЕФЕКТ „НА МАЗКИ“

Вид завършване: релефна структура

Нанесете релефно, неравномерно Starlike® Decor с гладка шпатула, като изпълните различни дебелини от 1 до 2 мм. В този случай несъвършеното полагане е характерна декоративна особеност.

## ДВУЦВЕТЕН ЕФЕКТ „НА МАЗКИ“

Вид завършване: релефна структура

Нанесете релефно, неравномерно Starlike® Decor с гладка шпакла, като изпълните различни дебелини от 1 до 2 мм и след изсъхване заоблите върхчетата, за да загладите повърхността. Отстранете праха и след това шпакловайте „на нула“ със същия или с друг цвят по избор, с помощта на гумена шпакла (Изд. 104/G).

## НАНАСЯНЕ НА ЗАЩИТНИ ПОЛИУРЕТАНОВИ ВОСЪЦИ

### LITOLUX ИЛИ LITOLUX EXTRA

Когато STARLIKE DECOR се нанася в среди с потенциален риск от контакт със замърсявания, различни видове течности като кафе, вино, олио и други, може да се извърши допълнителна защита на повърхността с полиуретанови восъци за завършване LITOLUX или LITOLUX EXTRA.

Нанасянето само на една ръка LITOLUX или LITOLUX EXTRA, освен че спомага за по-добрата устойчивост на петна, усилва цвета на завършването на основа STARLIKE® DECOR, извежда налични добавки към продукта от вида SPOTLIGHT или GOLD създавайки прозрачен филм на повърхността.

За нанасянето на LITOLUX или LITOLUX EXTRA направете справка със съответните технически листовки.

LITOLUX не може да се нанася на загладения на основа STARLIKE DECOR в среди от вида на сауни, турски бани или при наличие на високи температури и влажни среди. В тези случаи използвайте LITOLUX EXTRA.

## СЪВЕТИ

- Загладенията Metallic Collection, предвиждат максимум две ръце на нанасяне на продукта.
- Може да се добавят евентуално подобрители (Spotlight, Gold и Night Vision) и само при последната ръка, за постигане на желаният ефект. Когато се добавят и при първата ръка, се усилва допълнително ефекта на покриване на повърхността.

- Не използвайте подобрителя Galaxy за нанасяне на Starlike® Decor.
- Не използвайте цветовете Bianco Assoluto C.470 и Bianco ghiaccio C.270 дори и смесени с подобрители.
- Не използвайте при мокри основи или изложени на въздействие на влага.
- Не използвайте за извършване на основна ръка със циментово загладяване, бели циментови лепила или основи различни от Decor Primer Fondo.
- Не нанасяйте продукта на повърхностни загладявания, на варова основа, цимент или гипс, изработени с малка дебелина.
- Не нанасяйте на боядисани повърхности, бои, налични лакове или основи непосочени в тази техническа листовка.
- Нанасянето на налични керамични основи, трябва да се извършва след предварително почистване на същите с денатуриран алкохол.
- По време на зимния сезон, времената на втвърдяване и на пускане в експлоатация, могат чувствително да се удължат.
- Повърхностите за минаване, трябва да бъдат на температура от поне +15 °C по време на нанасянето.
- Не използвайте в помещения, където има наличие на висока влажност на средата.
- За нанасяне в сауни или турски бани, изчакайте поне 7 дни от нанасянето, преди пускане в експлоатация на помещението.
- При нанасяне на продукта в зони от вида на, мокри помещения, кухненски боксове или такива изложени на високо замърсяване, се препоръчва нанасяне на предпазни полиуретанови восъци за покритие LITOLUX или LITOLUX EXTRA. Нанасянето трябва да се извършва 24 часа след нанасяне на STARLIKE® DECOR, след проверка на втвърдяването. Не нанасяйте LITOLUX на покрития от вида на сауни, турски бани и на места, където са предвидени високи температури и висока влажност на средата. Използвайте LITOLUX EXTRA.
- Максималната устойчивост на петна се постига, след 7 дни при 23°C, и след нанасяне на LITOLUX или LITOLUX EXTRA. По време на този период, защитете покритието на основа STARLIKE® DECOR от контакт с агресивни вещества и почистващи препарати.
- Продуктът използван като покритие е много чувствителен на петна от маркери и кафе. Отстраняването на такива петна без нанасяне на LITOLUX или LITOLUX EXTRA е изключително трудно.
- Не използвайте белина или продукти със съдържание на белина, предвид че нанасят петна на продукта STARLIKE® DECOR.
- Съхранявайте материала при стайна температура за около 24 часа преди нанасяне.
- Относно техническите характеристики и параметри, направете справка с техническата бланка на епоксидна смола STARLIKE®.

Предвид, че информацията, представена в тази техническа бланка, са плод на нашият най-добър опит, то тя следва да се използва единствено с указателна цел.  
Всеки специфичен случай трябва да се подложи на предварителни практически тестове от потребителя, който поема отговорност за крайният резултат от работата.

Бланка № 316

Редакция № 5

Дата: април 2014

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy  
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150  
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001 =

www.litokol.it