



STARLIKE® DECOR

EPOKSYDOWE WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE DO ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

OPIS

STARLIKE DECOR jest nowoczesnym produktem do realizacji wykończeń dekoracyjnych o małej grubości na ścianach wewnętrznych opierającym się na technologii zaprawy epoksydowej STARLIKE®.

Głównymi zaletami wynikającym z zastosowania STARLIKE DECOR są:

- Efekt chromatyczny podobny do szpachlowania wykonanego przy użyciu zaprawy epoksydowej STARLIKE®. Możliwe jest więc połączenie kolorów pomiędzy powierzchniami wykonanymi z płytek ceramicznych lub mozaiki szklanej wygładzonych za pomocą STARLIKE® a wykończeniami otaczających ścian wykonanymi za pomocą STARLIKE DECOR.
- Stosując różne sposoby nakładania STARLIKE DECOR można nadać powierzchniom osłabiwe i dostosowane do gustów unikalne efekty chromatyczne i dekoracyjne.
- Podczas kolejnych aplikacji, nakładając na siebie różne odcienie kolorów, uzyskuje się nieskończoną ilość kombinacji.
- Nakładanie STARLIKE DECOR jest proste i szybkie. Stosując odpowiednie narzędzia, w krótkim czasie można uzyskać wykończenia o niepowtarzalnej wartości estetycznej.
- Dzięki niewielkiej grubości takiego wykończenia zużycie jest ograniczone i w konsekwencji również koszty interwencji są umiarkowane.
- Stosując STARLIKE DECOR można dekorować pionowe powierzchnie takie, jak surowy tynk cementowy, płyty gipsowo-kartonowe, panele lekkiej konstrukcji, drewniane oraz nakładać na istniejące mozaiki i wyroby ceramiczne.

POLE ZASTOSOWANIA

STARLIKE DECOR jest szczególnie wszechstronnym materiałem i może być stosowany do wykończenia ścian wewnętrznych w różnego rodzaju lokalach prywatnych i publicznych, jak na przykład:

- Łazienki i kabiny prysznicowe
- Kuchnie
- Sauny
- Hotele
- Ściany barów, restauracji, dyskotek
- Sale konferencyjne

Może być również zastosowany jako dekoracja barów, drzwi, kolumn itd.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

1 - Powierzchnie, na które będzie nakładany STARLIKE DECOR muszą być czyste, solidne, bezkurzowe, wystarczająco dojrzałe, suche i płaskie. Odpowiednim podłożem jest surowy tynk

cementowy, płyty gipsowo-kartonowe, beton po uprzednim zastosowaniu Primer C lub systemu hydroizolacyjnego zgodnego z wytycznymi europejskiej aprobaty ETAG 022. Należy usunąć

ewentualne farby lub emalie łącznie ze znajdującym się pod spodem tynkiem cementowym i przed naniesieniem warstwy podkładu, nałożyć Primer C.

Należy usunąć powierzchniowe wykończenia na bazie wapna, cementu lub gipsu, których warstwa jest cienka, a na podłożu należy nałożyć Primer C

Nierówne powierzchnie cementowe mogą być wypoziomowane za pomocą szybkoztwardniejącej tiksotropowej cementowej zaprawy wyrównującej LITOPLAN RAPID.

2 - W przypadku zastosowania na surowym tynku cementowym, płytach gipsowo-kartonowych, panelach lekkiej konstrukcji i drewnianych lub systemie hydroizolacyjnym, należy zastosować dwuskładnikowy podkład epoksydowy DECOR PRIMER nakładając go za pomocą gładkiej szpachli stalowej, równomiernie wygładzając na około 1 mm.

Jeżeli będzie nakładany na istniejące płytki ceramiczne lub mozaiki, zastosować DECOR PRIMER bezpośrednio na czystej powierzchni, nakładając 2 warstwy metodą krzyżową (druga warstwa jest nakładana pod kątem prostym w stosunku do pierwszej warstwy po upływie 24 godzin). Pierwsza warstwa umożliwia uzyskanie białej powierzchni oraz ujednolicenie wchłaniania powierzchni przy kolejnym zastosowaniu STARLIKE DECOR.

W przypadku lekko nieregularnych powierzchni, w celu ich wyrównania, może się okazać konieczne zastosowanie dodatkowej warstwy DECOR PRIMER. Po zakończeniu wyrównywania za pomocą DECOR PRIMER należy odczekać 24 godziny na stwardnienie; następnie można przystąpić do wygładzania powierzchni usuwając ewentualne nierówności.

3 - Wygładzać ręcznie lub za pomocą szlifarki orbitalnej używając jasnego papieru ściernego o gramaturze 60; po zakończeniu usunąć powstały kurz. Gdy powierzchnia jest jednolita i płaska oraz całkowicie sucha można przystąpić do nakładania STARLIKE DECOR.

PRZYGOTOWANIE STARLIKE DECOR

1 - Otworzyć 2,5-kilogramowe opakowanie LITOKOL STARLIKE® o wybranym kolorze i wlać całą zawartość katalizatora (składnik B) znajdującego się w torebce do kolorowej pasty (składnik A).

2 - Wlać trzeci składnik płynny STARLIKE DECOR, ilość przygotowana do 2,5-kilogramowego opakowania LITOKOL STARLIKE® i za pomocą wiertarki wyposażonej w mieszadło mieszać z małą prędkością, aż do uzyskania jednolitej mieszanki.

3 - Ewentualnie zastosować jeden z dodatków SPOTLIGHT, NIGHT VISION, GOLD lub, w przypadku neutralnego koloru dodatek z gamy METALLIC COLLECTION (Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper, Rusty)

Ponownie wymieszać w celu uzyskania jednolitej mieszanki. Produkt jest gotowy do zastosowania.

NANOSZENIE STARLIKE DECOR

STARLIKE DECOR można nanosić na różne sposoby co umożliwia nadanie powierzchni odmiennych efektów.

Poniżej opisano 4 możliwe do uzyskania rodzaje wykończenia.

EFEKT CHMURY

Za pomocą gładkiej plastikowej szpachli (Art.103 PRO) wygładzić "na zero" stosując STARLIKE DECOR; nie zostawiać wybrzuszeń lub ewidentnych śladów po szpachli. Po upływie około 24 godzin, tym samym sposobem nałożyć kolejną warstwę.

EFEKT POKRYWAJĄCY

W celu uzyskania bardziej jednolitej barwy, w odstępie 24 godzin można nałożyć co najmniej 3 lub więcej warstw za pomocą gładkiej plastikowej szpachli (Art.103 PRO).

EFEKT SPATOLATO

Rodzaj wykończenia: powierzchnia wypukła

Za pomocą gładkiej szpachli nałożyć Starlike Decor w sposób niejednorodny tworząc różne grubości od 1 do 2 mm. W tym przypadku niedokładności będą stanowiły dekorację.

EFEKT SPATOLATO DWUKOLOROWY

Rodzaj wykończenia: powierzchnia wypukła

Za pomocą gładkiej szpachli nałożyć Starlike Decor w sposób nierówny tworząc różne grubości od 1 a 2 mm i po wysuszeniu wytrzeć papierem ściernym wystające nierówności. Usunąć kurz, a następnie za pomocą gumowej szpachli (Art. 104/G) wygładzić "na zero" tym samym lub innym kolorem.

NANOSZENIE POLIURETANOWYCH WOSKÓW**OCHRONNYCH LITOLUX LUB LITOLUX EXTRA**

W przypadku zastosowania STARLIKE DECOR w pomieszczeniach narażonych na kontakt z brudem, różnymi rodzajami płynów takimi, jak kawa, wino, olej itd. można go zabezpieczyć stosując poliuretanowe woski LITOLUX lub LITOLUX EXTRA.

Nałożenie jednej warstwy LITOLUX lub LITOLUX EXTRA tworzy na powierzchni przezroczystą folię ochronną zwiększając odporność na plamy ożywiając kolor wykończenia na bazie STARLIKE DECOR oraz podkreślając ewentualne dodatki takie, jak na przykład SPOTLIGHT lub GOLD.

Po informacji dotyczące aplikacji LITOLUX lub LITOLUX EXTRA odnieść się do ich kart technicznych.

Nie można stosować LITOLUX na warstwach wygładzających na bazie STARLIKE DECOR w lokalach typu sauny, sauny tureckie lub przy wysokich temperaturach i wilgotności. W takich przypadkach użyć LITOLUX EXTRA.

UWAGI

- Wykończenia gamy Metallic Collection przewidują nałożenie maksymalnie dwóch warstw produktu.
- W celu uzyskania żadanego efektu ewentualne dodatki (Spotlight, Gold i Night Vision) można zastosować tylko w ostatniej warstwie. Dodane do pierwszej warstwy dodatkowo podkreślają efekt i pokrycie powierzchni.

- Do nakładania Starlike Decor nie stosować dodatku Galaxy.
- Nie stosować kolorów Bianco Assoluto C.470 i Bianco Ghiaccio C.270 nawet w połączeniu z dodatkami.
- Nie używać mokrych narzędzi lub wody do wygładzania za pomocą Starlike Decor.
- Nie stosować na mokrych lub narażonych na zwiększenie wilgotności podłogach.
- Nie stosować gładzi cementowych, białych klejów cementowych lub podkładów innych niż Decor Primer do wykonania warstwy podkładowej.
- Nie nakładać produktu na wykończenia powierzchniowe na bazie wapna, cementu lub gipsu o małej grubości.
- Nie nakładać na istniejące farby, emalie lub inne powierzchnie, które nie zostały wskazane w niniejszej karcie technicznej.
- Nałożenie na istniejący materiał ceramiczny może być wykonane po jego uprzednim wyczyszczeniu alkoholem denaturatowym.
- W okresie zimy, czas twardnienia może się wydłużyć.
- Podczas nakładania temperatura powierzchni powinna wynosić przynajmniej +15 °C.
- Nie używać w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności.
- W przypadku zastosowania w saunach lub saunach tureckich poczekać na użycie lokalu przynajmniej 7 od nałożenia.
- Jeżeli produkt zostanie zastosowany w miejscach takich, jak kabiny prysznicowe, płyty kuchenne lub powierzchnie o dużej możliwości zanieczyszczenia, zaleca się zastosowanie poliuretanowych wosków wykończeniowych LITOLUX lub LITOLUX EXTRA. Można je nakładać po upływie 24 godzin od nałożenia STARLIKE DECOR, po uprzednim sprawdzeniu stwardnienia. Nie nakładać LITOLUX na gładziach w lokalach typu sauny, sauny tureckie oraz tam, gdzie istnieją wysokie temperatury i wilgotność.
- Maksymalna odporność na plamy jest osiągalna po 7 dniach przy 23°C, nawet po zastosowaniu LITOLUX lub LITOLUX EXTRA. Podczas takiego okresu, należy chronić gładź na bazie STARLIKE DECOR przed kontaktem z agresywnymi środkami czyszczącymi.
- Produkt stosowany jako gładź jest szczególnie wrażliwy na plamy z kawy i flamastrów. Usunięcie bez zastosowania LITOLUX lub LITOLUX EXTRA jest bardzo trudne.
- Nie używać środków wybielających lub produktów zawierających takie środki ponieważ pozostawiają plamy na STARLIKE DECOR.
- Przed zastosowaniem przechowywać materiał w temperaturze pokojowej przez przynajmniej 24.
- Po właściwości techniczne i wydajność odnieść się do karty technicznej zaprawy epoksydowej STARLIKE®.

Pomimo iż informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej wynikają z naszego doświadczenia, mają charakter czysto wskazujący. Każdy konkretny przypadek musi być poddany praktycznej próbie przez użytkownika, który podejmuje się odpowiedzialności za końcowy wynik.

Karta nr 316**Rewizja nr 5****Data: kwiecień 2014****LITOKOL S.p.A.**

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001