



STARLIKE® DECOR

ACABADO DECORATIVO EPOXÍDICO PARA PAREDES INTERIORES

DESCRIPCIÓN

STARLIKE® DECOR es un sistema innovador para la realización de acabados decorativos de paredes de bajo espesor en ambientes interiores basado en la tecnología del mortero epoxídico STARLIKE®. Las principales ventajas que se obtienen con STARLIKE® DECOR son:

- Efecto cromático superficial similar a los estucados realizados con el mortero epoxídico STARLIKE®. Por lo tanto, se pueden crear combinaciones de colores entre superficies constituidas por azulejos cerámicos o mosaicos vidriosos estucados con STARLIKE® y los acabados de las albañilerías circundantes realizadas con STARLIKE® DECOR.
- Utilizando diferentes modalidades de aplicación de STARLIKE® DECOR se pueden dar a las superficies efectos cromáticos y decorativos exclusivos, particulares y personalizables.
- Sobreponiendo diferentes tonalidades de color en las sucesivas aplicaciones se obtienen infinitas combinaciones de color.
- La aplicación de STARLIKE® DECOR es fácil y rápida. Utilizando los equipos idóneos se pueden realizar en breve tiempo acabados de alto valor estético.
- Siendo un acabado de bajo espesor los consumos son reducidos y, en consecuencia, el coste de la intervención es limitado.
- Con STARLIKE® DECOR pueden decorarse superficies verticales como, por ejemplo, enlucidos de cemento brutos, paneles de cartón-yeso, paneles ligeros, paneles de madera y revestimientos de cerámica o mosaicos preexistentes.

CAMPOS DE APLICACIÓN

STARLIKE® DECOR es particularmente versátil y puede utilizarse para el acabado de paredes internas en múltiples ambientes privados y públicos como por ejemplo:

- Baños y cabinas de ducha
- Cocinas
- Saunas
- Hall de hoteles
- Paredes de bar, restaurantes, discotecas
- Salas de reuniones

También puede utilizarse como sistema decorativo de mostradores de bar, puertas, columnas, etc.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES

1 – Los soportes sobre los que se aplicará STARLIKE® DECOR deben ser sólidos y planos, no perder polvo y estar limpios y suficientemente secos. Los fondos idóneos son los enlucidos de cemento brutos, el cartón-yeso y el hormigón, una vez tratado previamente con Primer C o sistemas impermeabilizantes conformes con la directiva europea ETAG 022. Deben eliminarse los restos de barniz, pintura o esmaltes, incluido el revoque seco subyacente, y antes de la aplicación de la mano de fondo, debe aplicarse Primer C.

Los acabados superficiales a base de cal, cemento o yeso de bajo espesor se eliminarán y el fondo se tratará con Primer C.

Los soportes de cemento irregulares pueden nivelarse con LITOPLAN RAPID, un mortero nivelador de cemento tixotrópico ultrarrápido.

2 – En caso de aplicación sobre enlucidos de cemento brutos, hormigón, paneles de cartón-yeso, paneles ligeros y paneles de madera o sistema impermeabilizante, utilizar el fondo epoxídico bicomponente DECOR PRIMER FONDO aplicándolo con una espátula lisa de acero y realizando un enrase uniforme de 1 mm aproximadamente.

En caso de aplicación sobre superficies de cerámica o mosaicos preexistentes, aplicar el producto DECOR PRIMER FONDO directamente sobre el soporte limpio, dando 2 manos cruzadas con un intervalo de aproximadamente 24 horas entre sí. La mano de fondo permite obtener una superficie de color blanco y uniformar la absorción del soporte para la siguiente aplicación de STARLIKE® DECOR.

En caso de soportes ligeramente irregulares, podría ser necesaria la aplicación de otra mano de DECOR PRIMER FONDO a fin de uniformar la superficie. Una vez finalizado el enrase con DECOR PRIMER FONDO, se debe esperar unas 24 horas para que se endurezca lo suficiente y poder proceder al lijado de la superficie, a fin de eliminar eventuales relieves o irregularidades.

3 – Lijar manualmente o con una lijadora orbital utilizando papel de lija de grano 60 de color claro, asegurándose de eliminar el polvo que se haya formado al final de la operación. Tras comprobar que la superficie está uniforme, plana y totalmente seca, se podrá aplicar STARLIKE® DECOR.

PREPARACIÓN DE STARLIKE® DECOR

1. Abrir un paquete de STARLIKE® de 2, 5 kg del color elegido y verter todo el contenido del catalizador (componente B) envasado en la bolsa sobre la pasta de color (componente A).
2. Verter el tercer componente líquido STARLIKE® DECOR ya predosificado para el envase de 2,5 Kg de STARLIKE® y mezclar con un taladro eléctrico dotado de hélice mezcladora a baja velocidad hasta obtener una masa homogénea.
3. Añadir eventualmente uno de los aditivos SPOTLIGHT, NIGHT VISION, GOLD o, en el caso del color neutro un aditivo de la colección METALLIC COLLECTION (Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper, Rusty)
4. Mezclar nuevamente hasta obtener una masa homogénea. Ahora el producto está listo para la aplicación.

APLICACIÓN DE STARLIKE® DECOR

STARLIKE® DECOR puede aplicarse utilizando diferentes modalidades para otorgar diferentes efectos estéticos a la superficie. A continuación se describen los 4 acabados obtenibles.

EFFECTO NUBLADO

Realizar un enrase "a cero" con STARLIKE® DECOR mediante una espátula lisa de plástico (Art.103 PRO), asegurándose de no dejar irregularidades o señales evidentes con la espátula. Transcurridas 24 horas aproximadamente, aplicar otra mano siguiendo el mismo procedimiento.

EFFECTO LISO

Se pueden realizar 3 o más aplicaciones mediante una espátula lisa de plástico (Art.103 PRO), dejando pasar 24 horas entre mano y mano, para obtener un tono más uniforme.

EFFECTO ESPÁTULA

Tipo de acabado: estructurado en relieve

Aplicar de forma irregular en relieve Starlike® Decor mediante una espátula lisa creando diferentes grosores de 1 a 2 mm. En este caso, las imperfecciones caracterizan la decoración.

EFFECTO ESPÁTULA DE DOS COLORES

Tipo de acabado: estructurado en relieve

Aplicar de forma irregular en relieve Starlike® Decor mediante una espátula lisa creando diferentes grosores de 1 a 2 mm y, una vez seco, lijar las irregularidades a fin de suavizar la superficie. Eliminar el polvo y realizar posteriormente un enrase a cero del mismo color u otro color a elección, mediante una espátula de goma (Art. 104/G).

APLICACIÓN DE LAS CERAS PROTECTORAS DE POLIURETANO LITOLUX O LITOLUX EXTRA

Cuando STARLIKE® DECOR se aplica en zonas que pueden entrar en contacto con suciedad, varios tipos de líquidos como café, vino, aceite, etc., la superficie tratada puede protegerse posteriormente con las ceras de acabado poliuretánicas LITOLUX o LITOLUX EXTRA.

La aplicación de una sola mano de LITOLUX o LITOLUX EXTRA, además de ofrecer una mayor resistencia a las manchas, reaviva el color de los acabados a base de STARLIKE® DECOR y resalta los eventuales aditivos agregados al producto de tipo SPOTLIGHT o GOLD creando una película en la superficie.

Para la aplicación de LITOLUX o LITOLUX EXTRA, consultar las correspondientes fichas técnicas.

LITOLUX no puede aplicarse sobre enrases realizados con STARLIKE® DECOR en ambientes como saunas y baños turcos, o caracterizados por altas temperaturas y una elevada humedad ambiental. En estos casos, utilizar LITOLUX EXTRA.

ADVERTENCIAS

- Los acabados Metallic Collection prevén dos manos de producto como máximo.
- Los aditivos (Spotlight, Gold y Night Vision) también pueden añadirse en la última mano para obtener el efecto deseado. Si se

añaden en la primera mano, se acentúa posteriormente el efecto y la protección de la superficie.

- No utilizar el aditivo Galaxy para aplicar Starlike® Decor.
- No utilizar los colores Bianco Assoluto C.470 ni Bianco Ghiaccio C.270 aunque se mezclen con aditivos.
- No utilizar utensilios mojados ni agua para los enrases con Starlike® Decor.
- No utilizar sobre fondos mojados ni afectados por focos de humedad.
- Para la mano de fondo, no utilizar cementos regularizadores, adhesivos de cemento blancos ni fondos diferentes a Decor Primer Fondo.
- No aplicar el producto sobre acabados superficiales a base de cal, cemento o yeso de poco grosor.
- No aplicar sobre barnices, pinturas, esmaltes preexistentes o soportes no especificados en esta ficha técnica.
- La aplicación sobre cerámicas preexistentes debe realizarse después de haberlas limpiado con alcohol desnaturalizado.
- Durante el invierno, los tiempos de endurecimiento y de puesta en servicio pueden prolongarse sensiblemente.
- Las superficies para revestir deben estar a una temperatura mínima de +15 °C durante la aplicación.
- No utilizar en espacios donde la humedad ambiental sea elevada.
- Para aplicaciones en saunas o baños turcos, esperar al menos 7 días desde la aplicación antes de poner en funcionamiento el ambiente.
- Cuando el producto se aplique en duchas, encimeras o zonas sujetas a suciedad, se aconseja aplicar las ceras de acabado poliuretánicas LITOLUX o LITOLUX EXTRA. La aplicación deberá realizarse una vez transcurridas 24 horas desde la aplicación de STARLIKE® DECOR y, de cualquier forma, después de haber comprobado el correcto endurecimiento. No aplicar LITOLUX sobre enrases en ambientes como saunas y baños turcos y en zonas caracterizadas por altas temperaturas y una humedad ambiental elevada. Utilizar LITOLUX EXTRA.
- La máxima resistencia a las manchas se alcanza al cabo de 7 días a 23°C, incluso después de la aplicación de LITOLUX o LITOLUX EXTRA. Durante este periodo, proteger el enrase a base de STARLIKE® DECOR del contacto con sustancias y limpiadores agresivos.
- Si el producto se emplea como nivelador es muy sensible a las manchas de rotuladores y café. La eliminación sin la aplicación de LITOLUX o LITOLUX EXTRA es muy difícil.
- No utilizar lejía ni productos con lejía ya que manchan el producto STARLIKE® DECOR.
- Almacenar el material a temperatura ambiente durante 24 horas aproximadamente antes de la aplicación.
- Por lo que respecta a las características técnicas y funcionales, consultar la ficha técnica del mortero epoxídico STARLIKE®.

Si bien la información presente en esta ficha técnica es el resultado de nuestra experiencia, su valor es meramente indicativo. Cada caso específico debe ser sometido a pruebas prácticas preliminares por parte del usuario, quien asume la responsabilidad del resultado final del trabajo.

Ficha Nro. 316

Revisión n.º 5

Fecha: abril de 2014

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italia
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

www.litokol.it