



CONCRETE PRIMER

PÖLYNESTO PRIMER VESIDISPERSIOSSA BETONILATTIOILLE



KUVAUS Käyttövalmis primer vesidispersiossa, ei kellastuta, ei sisällä sisä- ja ulkotiloihin asennettavien betonilattioiden käsittelyyn kuuluvia liottimia.

HYÖDYT

Käyttövalmis tuote. Ei vaadi esivalmistelua.

Vesipohjainen tuote ilman merkintöjä.

Helppo ja nopea käyttää.

CONCRETE PRIMER -tuotteella käsitellyt lattiat ovat kävelykelpoisia jo 24 tunnin kuluttua tuotteen levittämisestä.

Tuote ei sisällä liuottimia, hajuton.

Sopii myös ulkotilojen tasopäälysteisiin.

PAKKAUKSET

Kanisterit 5 kg

Vakiolava 600 kg

KÄYTTÖKOHDE

Sopii autotallien, kellarien ja varastojen ja pölynestokäsittelyyn. Tuote kestää erinomaisesti hankausta, vettä, öljyjä ja polttoaineita. Soveltuu pienten halkeamien tiivistämiseen.

TASOJEN VALMISTELU

Tasojen on oltava puhtaat, kuivat, riittävän vanhat eikä niillä saa esiintyä irrotettavia osia, maalia tai maalauksia. Älä levitä tuotetta kosteuden nousulle altistuville tasoille. Sementin, kipsin tai vanhojen liima-aineiden jäämät on poistettava mekaanisesti hiekkapuhalluksella, hankaamalla tai muilla sopilla tavoilla. Jos painaumia ja epäyhdenmukaisuuksia tai liian huokoisia pintoja esiintyy, on suositeltavaa tasoittaa pinnat itsetasoittuvalla sementtitasoiteella kuten esimerkiksi Litoliv S40, Litoliv Express tai Litoliv Extra 15. Esteettinen vaikutus paranee ja Concrete Primer-tuotteen kulutus vähenee.

KÄYTTÖ

Varmista, että alustan lämpötila on vähintään +10 °C, jotta tuote saadaan kiinnittymään. Levitä Concrete Primer -tuotetta lyhytnukkaisella telalla suoraan pinnalle yhtenäisenä kerroksena jättämättä tuotteen jäännöksiä. Käsittele pinnat kahteen kertaan. Toinen kerros on levitettävä, kun ensimmäinen kerros on täysin kuiva (noin 2 tuntia +23 °C). Kävelykelpoisuus saadaan korkeintaan 24 tunnin kuluttua toisen kerroksen levittämisestä.

VAROITUKSIA

Älä sekoita tuotteeseen vettä tai liuottimia.

Varmista, että alustoilla ei esiinny nousevaa kosteutta.

Levitä tuote +10 °C - +30 °C:een välisessä lämpötilassa.

Levitä lyhytnukkaista telaa käyttämällä.

Concrete Primer on viimeistelytuote eikä sen päälle voi kiinnittää muita pinnoitteita, kuten keraamiset laatat, luonnonkivet, parketti ja joustavat laatat.

• Älä käytä tuotetta käyttötarkoituksiin, joita ei ole osoitettu tässä käyttöturvallisuustiedotteessa.

TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄÄ TIETOA

Tutustu tuotteeseen kuuluvaan käyttöturvallisuustiedotteeseen, joka on saatavilla pyynnöstä.

TUOTE ON TARKOITETTU AMMATTILAISKÄYTTÖÖN.

SOPIMUSKOHTA

Sisä- ja ulkotiloihin asennettaville sementtipinnoille tarkoitettu pölynestokäsittely tehdään primerillä vesidispersiossa, joka ei kellastuta, ja joka levitetään telalla kahdella levityskerralla, kuten Litokol S.p.A.:n Concrete Primer.



TUNNISTUSTIEDOT	
Olomuoto	Nestemäinen
Väri	Valkoinen
Tullinimike	39069090
Kiinteä jäte	14-15%
Viskositeetti	10-30 mPa.s
pH	6,5-7,5
KÄYTTÖTIEDOT	
Sallittu käyttölämpötila	Välillä +10°C a +30°C
Ensimmäisen ja toisen levityskerran välinen odotusaika	Noin 2 tuntia T=+23 °C
Kävelykelppoisuus	24 tunnin kuluttua toisesta levityskerrasta
Levitys	Lyhytnukkainen tela
Riittävyys	5-8 m ² /litra kaksi levityskertaa
Varusteiden puhdistus	Vedellä kun tuote on tuoretta
Säilyvyys	24 kk alkuperäisissä pakkauksissa. Ei siedä jäätymistä
SUORITUSKYKY	
Vedenkestävyys	Erinomainen
Hankauskestävyys	Erinomainen
Öljyn ja hiilivetyjen kestävyys	Erinomainen

Tässä teknisessä tiedotteessa annetut tiedot perustuvat hankkimaamme kokemukseen ja niillä on yksinomaan suuntaa-antava arvo.

Kukin käyttökerta on arvioitava ennakkoon yksitellen ja käyttäjän on tehtävä asiaa koskevat testit ja hänen vastuullaan on työn lopputulos.

Tiedote nro 536

Tarkastus nro 0

Pvm: Maaliskuu 2015